



Caratteristiche Tecniche

Stato fisico:
liquido

**Peso specifico
ISO 758 a 20°C:**
0,95 kg/lit. ca.

Colore:
ambrato

**Tempo di lavorabilità
(PRIMER-PS 30 va utilizzato
completamente):**
3 ore a 20°C

**Indurimento al tatto
(in funzione della
temperatura e dell'umidità
dell'ambiente):**
1 ora ca.

**Temperatura minima di
applicazione:**
10°C (U.R. > 40 % e < 90 %)

**Adesione al calcestruzzo
UNI EN 1542:**
1,5 MPa

Resina:
Prepolimero isocianico
a base MDI

Solvente:
Miscela di esteri e xilolo anidri

Resa per ogni mano:
100÷250 g/m²

Conservazione:
6 mesi

Disponibile in:



Fustini da 1-5-10-20 kg

PRIMER PS30



Primer poliuretano monocomponente per trattamenti consolidanti, protettivi e antipolvere di pavimentazioni e strutture in calcestruzzo

DESCRIZIONE

PRIMER PS30 è un prodotto monocomponente pronto all'uso a base di resine poliuretatiche modificate in fase solvente, con ottime caratteristiche di resistenza chimico-fisiche. L'indurimento avviene per polimerizzazione in presenza d'umidità.

CAMPI D'IMPIEGO

PRIMER PS30 impregnante per pavimentazioni:

- autorimesse, officine meccaniche, box;
- edilizia prefabbricata, uffici, sale di lavorazione;
- industrie elettriche ed elettroniche;
- industrie meccaniche di precisione;
- industrie tessili, cartiere, magazzini;
- promotore d'adesione per vernice poliuretana POLIPLATE.
- con adeguata saturazione del supporto crea una barriera di isolamento al vapore su massetti interni.

VANTAGGI

PRIMER PS30 è caratterizzato da:

- elevata adesione al supporto; elevata resa per m² di superficie da rivestire;
- facile e semplice applicazione;
- ottima resistenza al contatto con grassi animali, vegetali, sangue, birra, detergenti, succhi di frutta, inchiostri, latte, sapone, zucchero, vino, acqua, ecc.;
- resistenza al lavaggio con soluzioni acide od alcaline diluite.

MODALITA' D'USO

PRIMER PS30 può essere applicato a rullo, pennello o ad airless, mediamente in ragione di 100÷250 g/m² per mano, in relazione al grado di porosità del supporto che deve essere pulito, compatto ed asciutto.

PRECAUZIONI

Usare guanti di gomma e occhiali protettivi sia durante il lavoro che la pulizia degli attrezzi. Il prodotto è infiammabile.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Fustino da: 1-5-10-20 kg
PRIMER PS30 contiene solventi e deve essere immagazzinato nel suo originale imballo lontano da fiamme e fonti di calore. Il prodotto conserva le sue caratteristiche per sei mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

PRIMER PS30 dovrà essere applicato su tutte le superfici ove si desideri ottenere garanzie di impermeabilità, antipolvere, resistenza al lavaggio con soluzioni acide od alcaline diluite, agli oli, grassi, benzine, ecc. PRIMER PS30 verrà impiegato secondo le raccomandazioni del produttore, la Draco Italiana S.p.A., che presterà, a richiesta, assistenza tecnica con qualificato personale.