ANTISCIVOLO SYSTEM

DRACO

LIGNE
SOLS et RÉSINES

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT DE SURFACES ET SOLS

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT INCOLORE POUR CÉRAMIQUE, BÉTON ET MATÉRIAUX EN PIERRE TOMBALE

ANTISCIVOLO SYSTEM est un traitement transparent incolore en mesure d'augmenter le coefficient de frottement statique et dynamique des sols traditionnels en réduisant le risque et les accidents dans les lieux publics et/ou de travail. Le sol mouillé est ainsi sure et capable (après des tests de certification) pour répondre aux exigences requises par la loi en vigueur.

IDEALE PER

- ✓ Traitement antidérapant de la céramique, du clinker, des pierres naturelles et des matériaux en ciment.
- ✓ Mettre en sécurité les sols dans les lieux de travail, les écoles, les locaux publics tels que les hôtels, les restaurants, les salles de conférence, les gymnases, les cafétérias, les laboratoires, etc.
- ✓ Réduire les causes de glissement dans un environnement domestique, en traitant les surfaces présentant le plus de risques (salles de bains, cuisines, salles de service, etc.).
- ✓ Piscines ; gymnases ; cantines ; vestiaires ; restaurants ; industries, etc

SURFACES ADAPTEES L'APPLICATION

Céramique ; porcelaine ; Klinker ; marbre ; pierres et matériaux tombaux ; béton et matériaux en ciment

COMMENT ÇA MARCHE

Appliqué sur une surface propre et sans résidus huileux, **ANTISCIVOLO SYSTEM** interagit avec la micro-structure du revêtement en créant un profil réticulaire (similaire à l'empreinte d'un pneu) lequel en contact avec l'eau augmente sensiblement le coefficient de frottement et par conséquent la sécurité du sol.

EFFETS SUR LE RENDEMENT ESTHETIQUE DE LA SURFACE TRAITE

ANTISCIVOLO SYSTEM est incolore et ne modifie pas la surface sur laquelle il est appliqué. Compte tenu de la nature alcaline **ANTISCIVOLO SYSTEM** est en tout cas recommandé pour une application d'essai sur petite partie pour vérifier des éventuelles altérations de la lueur et / ou de l'esthétique du sol.

©Copyright 2012 Tous droits réservés - Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur nos meilleures connaissances actuelles. Suivant la précision des différentes phases de mise en œuvre, pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité, des variations peuvent se produire. Par conséquent notre garantie se réfère uniquement à la qualité et à la constance des performances du produit relativement aux renseignements fournis. La présente édition annule et remplace toute édition précédente.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

ANTISCIVOLO SYSTEM

LIGNE
SOLS et RÉSINES

MODE D'EMPLOI

Porter des gants, un masque et des lunettes de protection.

1. Portez des gants, des masques et des lunettes de protection ;
2. La surface à traiter doit être propre, sèche, exempte d'huiles et de saletés résiduelles ;
3. Appliquer sur la surface à traiter **ANTISCIVOLO SYSTEM**;
4. Appliquez le produit et exercez une action mécanique à l'aide d'un applicateur à feutre (type mono-brosse) ;
5. Continuez avec l'action mécanique pendant environ 20-35 minutes en gardant la surface toujours mouillée en ajoutant des ultérieures quantités de **ANTISCIVOLO SYSTEM**;
6. Rincez à l'eau et séchez ;
7. Vérifiez le niveau de frottement et s'il est insuffisant répétez la procédure.

CONSOMMATIONS ET RENDEMENT

Le rendement approximatif de **ANTISCIVOLO SYSTEM** est d'environ 9 m^2 de surface par litre de produit. Certains facteurs tels que la ventilation, la porosité du support et sa propreté peuvent affecter le rendement du produit.

DUREE DU TRAITEMENT

En conditions d'utilisation normale, la durée du traitement est de 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide, ambre
ODEUR	Acide
POIDS SPÉCIFIQUE	1,04 kg/l +/-0,01
pH	4 ± 4.5
POINT D'ÉBULLITION	100°C
POINT DE CONGÉLATION	0°C
PRESSION VAPEUR à +20°C	2,2 kPa (16,5 mmHg)
DENSITÉ DE LA VAPEUR	0,62
VOLATILITÉ	< 91%
TAUX D'ÉVAPORATION	0,36
VOC	- 5%
SOLUBILITÉ	Facilement soluble dans l'eau froide, l'eau chaude, le méthanol, l'acétone
CONSOMMATION	environ 9 m^2/l de prouit
EMBALLAGES	Bouteille de 1 kg - Bidon de 5-10-20 kg

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de référence correspondantes.

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l'intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'achat-vente présente sur le site **www.draco-edilizia.it**, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.

Les conseils concernant l'utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation accessoire du contrat d'achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part. Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l'état actuel de nos connaissances pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n'engagent ni le client ni l'applicateur. En particulier, le Client est tenu d'essayer nos produits afin de vérifier leur conformité au type d'application et d'utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.

©Copyright 2012 Tous droits réservés - Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur nos meilleures connaissances actuelles. Suivant la précision des différentes phases de mise en œuvre, pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité, des variations peuvent se produire. Par conséquent notre garantie se réfère uniquement à la qualité et à la constance des performances du produit relativement aux renseignements fournis. La présente édition annule et remplace toute édition précédente.

DRACO Italiana SpA - Via Monte Grappa 11 D-E, I-20067 Tribiano, Milan, Italy - Tel. +39 0290632917 - Fax. +39 0290631976 - info@draco-edilizia.it

www.draco-edilizia.com