

ARMOSTONE

VODOOTPORNO PROZRAČNO KORTIKALNO
SREDSTVO ZA UČVRŠĆIVANJE

Idealan za podloge od poroznog kamena, žbuke i stare zidove.



DRACO

LINIJA

**RENOVACIJE I
BIOARHITEKTURA**

PROZRAČNE UČVRŠĆUJUĆE
ZAŠTITNE OBRADNE ZA ZIDOVE



ARMOSTONE je proizvod namijenjen za kortikalno učvršćivanje zidanih elemenata, elemenata od žbuke, poroznog kamena, kamena pršinca i slabih ili neujednačenih podloga. Ne mijenja površine, otporan je na kemijska sredstva, ne reagira na lužine i idealan je za intervencije na građevinama od povijesno-umjetničkog značaja.

PREDNOSTI

- ✓ Znatna učvršćivanja čak i u dubini.
- ✓ Dobro prodiranje u podlogu.
- ✓ Izostanak polimerizacija na površini.
- ✓ Povećana paropropusnost.
- ✓ Izostanak optičkih i kromatskih promjena na površini.

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ ARMOSTONE je najprikladniji proizvod za kortikalno učvršćivanje zidnih elemenata koji sadrže silicijev dioksid poput pješčenjaka, trahita, terakote, cigle, žbuke.
- ✓ Učvršćivanje kamena čiste vapnenačke prirode (na primjer kamen pršinac).
- ✓ ARMOSTONE je proizvod formuliran prema NORMALNIM preporukama i posebno se upotrebljava u kortikalnom učvršćivanju fasada u monumentalnim radovima važne povijesno-umjetničke vrijednosti.

NAČIN UPORABE

Očistite, uklonite prašinu i lagano navlažite površinu za obradu.

Nanesite proizvod pri temperaturi između 10 °C i 25 °C. Ne izlažite površinu koju treba obraditi izravnoj sunčevoj svjetlosti. Nanesite u slojeva do zasićenja pomoću niskotlačne prskalice, valjka ili kista. Proizvod se također može nanijeti sustavom kontinuiranog upijanja. Zaštitite okvire, stakla i metalne dijelove prije nanošenja.

POTROŠNJA

Potrošnja proizvoda ARMOSTONE usko je povezana s obilježjima podloge i stupnjem upijanja. Općenito se preporučuje približno 0,8 – 1,1 kg/m².

MJERE OPREZA

- ▶ Izbjegavajte nanošenje u toplim satima, tijekom ljeta i/ili kada puše jak vjetar ako se nanošenje provodi raspršivanjem.
- ▶ Ne nanosite na zamrznute površine.
- ▶ Zaštitite ruke rukavicama i koristite se naočalama kako biste se zaštitili od slučajnih prskanja kojima se prouzročava nadraživanje očiju.
- ▶ Izbjegavati doticaj s otvorenim plamenom.
- ▶ Ne pušite tijekom nanošenja.
- ▶ Provjetrite prostorije.

PAKIRANJA I ČUVANJE

Proizvod **ARMOSTONE** dostupan je u sljedećim pakiranjima:

– spremnici 4 kg – 16 kg.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru, na suhom mjestu i pri temperaturi koja nije niža od +10 °C, proizvod zadržava svoja obilježja u trajanju od godinu dana.



TEHNIČKA OBILJEŽJA

IZGLED	Prozirna tekućina
GUSTOĆA – UNI EN ISO 2811-1	0,94 g/cm ³
VISKOZNOST – UNI EN ISO 3219	20,0 mPa*s
SREDNJA DUBINA IMPREGNACIJE – UNI EN 14630	razred 1 - > 10 mm
MASENI UDIO SUHE TVARI PRI 105 °C – UNI EN 480-8	53,7 %
TEMPERATURA NANOŠENJA	od +10 do +25 °C
POTROŠNJA	pribl. 0,8 – 1,1 kg/m ²
PAKIRANJA	spremnik od 4 kg spremnik od 16 kg
ČUVANJE	12 mjeseci

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA



Vrsta zahvata – neutralna kortikalna konsolidacija bočnih zidova.

Tehnička specifikacija – nabava i puštanje u uporabu, nakon prikladne pripreme podloge, kortikalnog sredstva za učvršćivanje na bazi estera silicijeve kiseline u alkoholnom mediju, obilježenog povećanom sposobnosti prodiranja, prozračnošću i izostankom filma i površinskih kromatskih učinaka. Taj se proizvod nanosi u rasponu 0,8 – 1,1 kg/m² pomoću niskotlačne prskalice, valjka ili kista i vrste je ARMOSTONE društva DRACO Italiana SpA.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumice, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvoda koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obavezujući za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.