

BITUMFLEX COLOR

ZAŠTITNA OBLOGA U BOJI ZA ASFALTE TE
BITUMENSKE I BETONSKE PODNE OBLOGE



DRACO

LINIJA

PODOVI

SMOLE I OBLOGE ZA ZAŠTITU
I OBNOVU ASFALTOG
BITUMENA I BITUMENSKIH
PODOVA



BITUMFLEX COLOR obloga je na bazi akrilnih smola u vodenoj emulziji za zaštitu i hidroizolaciju bitumenskih i betonskih podnih površina u gradskim i pješačkim zonama. **BITUMFLEX COLOR** idealan je za podloge na parkiralištima, dvorištima, biciklističkim stazama i nogostupima. Proizvod povećava otpornost poda na habanje, ultraljubičaste (UV) zrake i kemijsko agresivno djelovanje.

PREDNOSTI

Zaštitom proizvoda **BITUMFLEX COLOR** uz izbjegavanje migracije bitumenskih veziva i nakupljanje topline zbog djelovanja sunčevih zraka omogućuje se:

- ✓ povećanje otpornosti podne površine na abraziju, ultraljubičaste (UV) zrake, goriva i maziva
- ✓ smanjenje raspadanja, lomljenja i bubrenja bitumenske ili betonske konstrukcije
- ✓ zaštita poda pod od skokova temperature
- ✓ povećanje trajnosti rada
- ✓ poboljšanje estetike podne obloge i smanjenje utjecaja na okoliš mogućnošću izbora među raznim bojama
- ✓ uklanjanje neugodnih mirisa bitumena.

PODRUČJA PRIMJENE

BITUMFLEX COLOR formuliran je za završni premaz i zaštitu proizvoda od bitumenskog konglomerata ili betona u urbanim i pješačkim zonama kao što su:

- ✓ trgovi
- ✓ avenije i prometne trake
- ✓ nogostupi i biciklističke staze
- ✓ sportski objekti.

PRIPREMA PODLOGE

- ▶ Prije nanošenja proizvoda **BITUMFLEX COLOR** očistite površinu koju treba obraditi pažljivo uklanjajući tragove ulja, masnih tvari i neujednačene dijelove. **BITUMFLEX COLOR** može se nanositi na postojeće i na novoizgrađene bitumenske konglomerate u dobrom stanju te na beton prethodno premazan temeljnim premazom ACRIPRIMER potrošnje koja ovisi o upijanju podloge.



© Autorsko pravo 2015. – Sva prava pridržana – Indikacije sadržane u ovom tehničkom listu na stvarani i ispitni način odgovaraju našim najboljim i trenutnim saznanjima – U funkciji točnosti raznih faza postavljanja za koje ne snosimo odgovornost mogu se pojaviti varijacije. Naše je jamstvo stoga ograničeno na kvalitetu i stalnost isporučene proizvoda prema samim indikacijama. Ovim se izdanim poništaju i zamjenjuju prethodna.

Rev. 12-21 / Str. 01/3

NAČIN UPORABE

BITUMFLEX COLOR može se razrijediti vodom u postotku koji nije veći od 30 %. Na suhu i čistu podlogu nanosi se ručno gumenom lopaticom u minimalno 2 sloja do zasićenja s okvirnom ukupnom potrošnjom od najmanje 2,0 kg/m² ovisno o poroznosti podloge. Ne preporučuje se nanošenje pri temperaturama nižim od +10 °C.

PAKIRANJA I ČUVANJE

BITUMFLEX COLOR isporučuje se u sljedećim pakiranjima:

– metalne bačve od 52 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru, na suhom mjestu i pri temperaturi koja nije niža od +5 °C, proizvod zadržava svoja obilježja u trajanju od 12 mjeseci. Zaštitite od mraza.



MJERE OPREZA

- ▶ Upotrebljavajte gumene rukavice i zaštitne naočale tijekom rada i čišćenja alata.
- ▶ U slučaju nanošenja pri niskim temperaturama, preporučuje se čuvanje u zagrijanom okruženju prethodnih 36 sati.
- ▶ Preporučuje se provjetriti radno okruženje uporabom prisilnog zraka u svrhu olakšavanja isparavanja.
- ▶ Alate odmah nakon nanošenja očistite vodom.
- ▶ Očistite površine neutralnim deterdžentima.

OBILJEŽJA PROIZVODA

IZGLED	tekućina
RASPOLOŽIVE BOJE	crvena, zelena, siva, druge su boje dostupne na zahtjev
SPECIFIČNA TEŽINA	1,64 ± 0,1 kg/dm ³
SUHI OSTATAK PREMA MASI	75 ± 0,5 %
SUHI OSTATAK PREMA VOLUMENU	59 ± 0,5 %
OSTATAK PRI 450 °C	61 ± 0,5 %
VISKOZNOST PO BROOKFIELDU (s okretnim viskozimetrom Brookfield br. 6, brz. 10)	90.000 mPa·s ± 2.000
pH	8 ± 1 %
PAKIRANJA	bačva od 52 kg
ČUVANJE	12 mjeseci
TEMPERATURA ČUVANJA	od +3 °C do +40 °C

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA pri + 23 °C i rel. vlaž. od 50 %

TEMPERATURA NANOŠENJA	od +10 °C do +40 °C
TEMPERATURA PODLOGE	od +5 °C do +50 °C
RELATIVNA VLAŽNOST	maks. 90 %
VRIJEME SUŠENJA	na površini: 1 sat bez dodirivanja: 2 sata Vremena nanošenja: 4 sata
PROHODNOST ZA PJEŠAKE	najmanje 4 sata od sušenja površine
PROHODNOST ZA VOZILA	najmanje 24 sata od sušenja površine
POTROŠNJA (2 – 3 SLOJA)	Minimalno preporučeno 1,5 ± 1,8 kg/m ² ovisno o podlozi

Vremena obradivosti i ponovnog nanošenja razlikuju se ovisno o uvjetima okoline. Navedena su vremena izračunata pri temperaturi od + 23 °C i relativnoj vlažnosti od 50 %.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvoda koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.

Uzimajući u obzir prirodu proizvoda nije moguće jamčiti savršenu usklađenost boja za različite proizvodne serije, no time se nikako ne utječe na funkcionalnost i svojstva samog proizvoda. Na susjednim površinama upotrebljavajte samo boje iz iste proizvodnje (serije). Da biste izbjegli moguće pogreške u bojenju, provjerite točnost boje i sukladnost serije prije nanošenja