

CETSEAL

MASTIC ADHÉSIF

Spécifiquement conçu pour la fixation de WATERSTOP RX 101 - 103.



CETSEAL est un mastic / adhésif avec un seul composant et polyvalent à base de polyéther, contre l'humidité. **CETSEAL** est un produit anti-retrait, à faible teneur en COV, avec une excellente résistance aux rayons UV, spécifiquement conçu pour la fixation des joints WATERSTOP-RX 101 et WATERSTOP-RX 103.

AVANTAGES

CETSEAL est un mastic spécifique conçu pour la fixation des joints WATERSTOP RX 101-103. Les caractéristiques spécifiques du produit sont :

- ✓ **SÉCURITÉ DANS LES POINTS CRITIQUES** : le pouvoir adhésif élevé garantit une étanchéité maximale même dans les points de plus haute discontinuité.
- ✓ **STABILITÉ CHIMIQUE** : la capacité d'expansion est garantie même en présence de contaminants, d'électrolytes et de composés organiques dissous dans l'eau.
- ✓ **SIMPLE À APPLIQUER** : la consistance douce du mastic permet une application de CETSEAL simple et rapide.

IDÉAL POUR

- ✓ Étanchéité des terminaisons au niveau du terrain
- ✓ Mastic pour les chevauchements de la membrane
- ✓ Adhésif d'imperméabilisation

MODE D'EMPLOI

- **Utilisation de CETSEAL en tant que mastic pour les terminaisons au niveau du terrain** : sur la terminaison au niveau du terrain de la membrane d'imperméabilisation, appliquer une couche continue de CETSEAL le long du bord supérieur du solin, qui recouvre et étanche le bord supérieur de la membrane d'imperméabilisation jusqu'au substrat.
- **Utilisation de CETSEAL en tant que mastic pour les chevauchements de la membrane** : appliquer une bande de CETSEAL en suivant les instructions pour l'installation de la membrane d'imperméabilisation.
- **Utilisation de CETSEAL en tant qu'adhésif d'imperméabilisation** : appliquer une couche continue de CETSEAL sur le support et/ou sur le joint waterstop et, ensuite, installer le joint waterstop avant que CETSEAL ne sèche. La consommation varie en fonction de l'utilisation, du substrat et du type d'utilisation. Le rendement standard pour une couche de 6 mm de diamètre est d'environ 6 m avec une cartouche de 290 ml.

© Copyright 2012 - Tous droits réservés - Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur nos meilleures connaissances actuelles. Suivant la précision de différentes phases de mise en œuvre, pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité, des variations peuvent se produire. Par conséquent, notre garantie se réfère uniquement à la qualité et à la constance des performances des produits relativement aux renseignements fournis. La présente édition remplace et annule toute édition précédente.

Rév. 01-21 / Page 01/2

PARTENAIRE EXCLUSIF



CETCO
www.cetco.com

Fabriqué par CETCO - CETCO POLAND,
CETCO Sp z o.o. SKA | Korpele 13A-Strefa |
Szcztyno | 12-100 | Pologne

DRACO Italiana SpA • www.draco-edilizia.it
via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milan) • Italie
tél. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it



PRÉCAUTIONS

- Éliminer les impuretés et les débris, les revêtements superficiels et les mastics précédents avant l'utilisation. Préparer le métal en éliminant la rouille, les incrustations et les résidus d'huile. Permettre au bois d'assainir pendant six mois avant son utilisation. Ne pas appliquer en présence d'eau stagnante ou à des températures inférieures à -4°C.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

POUR LE PISTOLET À SILICONE	Zero Slump (consistance) ASTM C 697
VISCOSITÉ	750,000+ cps Brookfield RVF, fusible TF, 4 tr / min, 23°C
FORMATION DE LA PATINE INITIALE	10-15 minutes
ODEUR	Presque inodore

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ANALYSE	VALEUR STANDARD
ALLONGEMENT EN RUPTURE	DIN 53504	600%
DURETÉ SHORE A	DIN 53505	40 + 5
FLEXIBILITÉ À BASSE TEMPÉRATURE	ASTM D816	10°C
RETRAIT		Pas de retrait mesurable après 14 jours
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE (ENTIÈREMENT SEC)		de -40°C à +90°C
VIE UTILE		1 an

EMBALLAGES ET STOCKAGE

CETSEAL est disponible en :

- 12 cartouches de 290 ml par emballage

Dans son emballage d'origine et correctement stocké sous abri, dans un endroit sec et à une température non inférieure à +10°C, le produit garde ses caractéristiques pendant 12 mois.

Mentions légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans cette fiche, DRACO Italiana S.p.A. adopte les paramètres y indiqués, accompagnés de normes de référence correspondantes.

Le client est tenu de vérifier que cette fiche et les valeurs y indiquées sont valables pour le lot de produit le concernant et qu'elles ne sont pas obsolètes et remplacées par des éditions plus récentes. En cas de doute, il est possible de vérifier la correspondance entre la fiche et celle en vigueur au moment de la signature du contrat de vente présent sur le site **www.draco-edilizia.it**, et/ou en contactant préalablement le bureau technique.

Tout conseil éventuel concernant l'utilisation des produits, fourni par notre personnel de façon verbale ou écrite, à la demande du client ne constitue en aucun cas une obligation accessoire du contrat de vente ni ne peut en aucun cas représenter une prestation contractuelle de notre part. Nos conseils sont basés sur notre expérience et se limitent à l'état actuel des nos connaissances pratiques et/ou scientifiques. Par conséquent, ils ne sont pas contraignants pour le client ou l'applicateur. Le client est notamment tenu de tester nos produits afin de vérifier leur aptitude par rapport au type d'application et d'utilisation prévue et demeure le seul et unique responsable des choix effectués.