

# CETSEAL

## LJEPLJIVO BRTVILO

Namijenjeno za pričvršćivanje proizvoda  
WATERSTOP RX 101 – 103



**CETSEAL** je jednokomponentno i višenamjensko brtvilo/ljepilo protiv vlage na bazi polietera. **CETSEAL** je proizvod protiv skupljanja, s niskim sadržajem hlapljivih organskih spojeva i s izvrsnom otpornošću na UV zrake, namijenjen za pričvršćivanje spojeva proizvoda WATERSTOP-RX 101 i WATERSTOP-RX 103.

## PREDNOSTI

**CETSEAL** je brtvilo namijenjeno za pričvršćivanje spojeva proizvoda WATERSTOP RX 101-103. Specifična obilježja proizvoda su:

- ✓ **SIGURNOST NA KRITIČNIM MJESTIMA** visoka moć prianjanja jamči maksimalno brtvljenje čak i na mjestima najveće neujednačenosti.
- ✓ **KEMIJSKA STABILNOST:** svojstvo ekspanzije zajamčeno je čak i u prisutnosti onečišćivača, elektrolita i organskih spojeva otopljenih u vodi.
- ✓ **JEDNOSTAVNO ZA NANOŠENJE:** mekana konzistencija brtvila čini nanošenje proizvoda CETSEAL lakim i brzim.

## IDEALAN ZA

- ✓ brtvljenje završetaka na razini tla
- ✓ brtvilo za preklope membrane
- ✓ ljepilo za hidroizolaciju.

## NAČIN UPORABE

- ▶ **Uporaba proizvoda CETSEAL kao brtvila za završetke na razini tla:** na završetak na razini tla hidroizolacijske membrane nanosite neprekidan sloj brtvila CETSEAL duž gornje obložne ploče koji pokriva i brtvi gornji rub hidroizolacijske membrane do podloge.
- ▶ **Uporaba proizvoda CETSEAL kao brtvila za preklope membrane:** razmažite brtvilo CETSEAL poštujući smjernice za ugradnju hidroizolacijske membrane.
- ▶ **Uporaba proizvoda CETSEAL kao hidroizolacijskog ljepila:** nanosite neprekidan sloj brtvila CETSEAL na podlogu i/ili na spoj za zaustavljanje vode, a zatim ugradite spoj za zaustavljanje vode prije nego se brtvilo CETSEAL osuši. Potrošnja ovisi o uporabi, podlozi i vrsti primjene. Standardna iskoristivost za sloj promjera od 6 mm: oko 6 m s patronom od 290 ml.

## MJERE OPREZA

- ▶ Uklonite prljavštinu i ostatke, kao i prethodne površinske obloge i brtvila prije uporabe. Pripremite metal tako da uklonite hrđu, naslage i ostatke ulja. Prije uporabe ostavite drvo da se oporavi u trajanju od šest mjeseci. Nemojte primjenjivati u prisutnosti stajanje vode ili pri temperaturi nižoj od  $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## OBILJEŽJA PROIZVODA

ZA SILIKONSKI PIŠTOLJ	Zero Slump (konzistencija) ASTM C 697
VISKOZNOST	750 000+ cps Brookfield RVF, rastaljeni TF, 4 o/min, 23 °C
STVARANJE POČETNE PATINE	10 – 15 minuta
MIRIS	Gotovo bez mirisa

## RADNA OBILJEŽJA

SVOJSTVO	METODA ANALIZE	STANDARDNA VRIJEDNOST
ISTEZANJE U KIDANJU	DIN 53504	600 %
TVRDOĆA SHORE A	DIN 53505	40 + 5
SAVITLJIVOST PRI NISKIM TEMPERATURAMA	ASTM D816	10 °C
SKUPLJANJE		Nema mjerljivog skupljanja nakon 14 dana
OTPORNOST NA TEMPERATURU (U POTPUNOSTI SUHO)		od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
KORISNI VIJEK UPORABE		1 godina

## PAKIRANJE I ČUVANJE

Proizvod **CETSEAL** dostupan je u:

– 12 patrona od 290 ml po pakiranju

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom prostoru i pri temperaturi ne nižoj od  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ , proizvod zadržava svoja svojstva u trajanju od 12 mjeseci.

**Pravne napomene** – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu [www.draco-edilizia.it](http://www.draco-edilizia.it) i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.

Rev. 11-20 / Str. 02/2

EKSKLUZIVNI PARTNER

 CETCO  
www.cetco.com

Proizvelo društvo CETCO – CETCO  
POLJSKA, CETCO Sp z o.o.SKA I Korpele  
13A-Stręfa | Szczytno | 12-100 | Poljska

**DRACO Italiana SpA** • [www.draco-edilizia.it](http://www.draco-edilizia.it)  
via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milano) • Italija  
t. + 39 02 90632917 • f. + 39 02 90631976 • [info@draco-edilizia.it](mailto:info@draco-edilizia.it)

