

COVERFIX

TRAITEMENT D'ENCAPSULAGE PRÊT À L'EMPLOI DE TYPE D POUR FIBROCIMENT

Spécifique pour l'inertage de plaques et toits en ciment-amiante



COVERFIX est une résine acrylique de fixation imprégnante prête à l'emploi en dispersion aqueuse, formulée pour l'inertage de matériaux contenant des fibres d'amiante, afin de procéder à leur enlèvement ultérieur. Le produit est conforme à l'Arrêté du Ministère italien de la Santé du 20 août 1999 et est certifié par l'Istituto Giordano comme produit en mesure de rendre inertes des ouvrages en ciment-amiante de type D (Certificat n° 293153 du 05.04.2012).

BENEFITS

- ✓ **Une couverture élevée :** **COVERFIX** a un haut pouvoir couvrant et une excellente capacité d'imprégnation du support.
- ✓ **Résistance aux agents agressifs et aux rayons UV :** **COVERFIX** résiste aux atmosphères industrielles agressives et aux rayons UV sans subir de changements de couleur.
- ✓ **Haute capacité d'imprégnation :** grâce à sa grande capacité mouillante, **COVERFIX** pénètre dans le support et encapsule les fibres d'amiante, bloquant ainsi leur libération dans l'environnement.
- ✓ **Application facile :** **COVERFIX** est monocomposant et facilement applicable par pulvérisation (basse pression).
- ✓ **Formule écologique :** **COVERFIX** n'est pas toxique ou nocif et grâce à la formule spécifique, il est sûr pour l'environnement et pour l'opérateur.
- ✓ Certifié conformément à l'A.M. 20/08/99 comme revêtement d'encapsulation de type D.
- ✓ **Rendements élevés :** la faible consommation associée à la facilité d'application font de **COVERFIX** un produit avec un excellent rapport coût/performance.
- ✓ **Respirant :** **COVERFIX** permet le passage de la vapeur d'eau, empêchant les renflements, les cloques et les décollements.

UTILISATIONS

- ✓ inertage d'ouvrages et de plaques de toit en ciment-amianté (fibrociment) afin de procéder à leur enlèvement ultérieur.
- ✓ revêtement d'encapsulation de type D sur des ouvrages tels que plaques, tuiles pour couvertures et panneaux isolants contenant des fibres d'amiante.



PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ▶ Aucune préparation du support n'est requise car le produit a la fonction d'encapsuler les fibres d'amiante en surface afin de permettre l'enlèvement des matériaux dans les conditions et délais prévus.
- ▶ L'opération est soumise à une autorisation pour la démolition et l'élimination avec des procédures opérationnelles spécifiques. Toujours travailler dans le respect des réglementations en vigueur en matière de désamiantage, de sécurité du travail et de pollution environnementale.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **COVERFIX** par pulvérisation en une seule couche, en prenant soin de ne pas provoquer la dispersion de fibres dans l'environnement. Travailler dans le respect des réglementations en vigueur en matière de désamiantage, de sécurité du travail et de pollution environnementale.



Traitement de la surface avec une couleur contrastante



Enlèvement des plaques et empilement sur palettes



Protection des plaques avec une toile en PVC soigneusement fixée, application des adhésifs puis élimination

- ▶ Pour déterminer la surface réelle des profils ondulés des couvertures en ciment-amiante, on considère en moyenne une surface de 1,5 fois celle en plan.

CONSOMMATIONS

La consommation recommandée de **COVERFIX** est de 125-160 g/m² selon le degré de finition et les conditions du support (porosité, friabilité et présence d'incrustations et de moisissures).

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

COVERFIX est disponible en :

- Bidon de 20 kg
- Petite citerne de 1000 kg

Conservé correctement dans l'emballage d'origine et à l'abri dans un endroit sec et tempéré, le produit maintient ses caractéristiques pendant 12 mois.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ASPECT	Liquide inodore
COULEUR	rouge
POIDS SPÉCIFIQUE	1,1 kg/l
TYPE DE RÉSINE/LIANT	acrylique
RÉSIDU SEC	20 %
DILUTION	Prêt à l'emploi
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	de + 5 à + 40 °C
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT	80°C
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE (FILM SEC)	environ 20-25 µm
CONSOMMATION RECOMMANDÉE	125-160 g/m ² par couche
TEMPS DE SÉCHAGE (23°C)	en surface : 1 h environ en profondeur : 6-8 h environ
EMBALLAGES	Bidon de 20 kg - Petite citerne de 1000 kg
CONSERVATION	12 mois

CERTIFICATION

COVERFIX est un produit certifié par l'Istituto Giordano comme produit en mesure de rendre inertes des ouvrages en ciment-amiante de type D (certificat n° 293153 du 05/04/2012).

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de référence correspondantes.

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l'intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'achat-vente présente sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.

Les conseils concernant l'utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation accessoire du contrat d'achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part. Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l'état actuel de nos connaissances pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n'engagent ni le client ni l'applicateur. En particulier, le Client est tenu d'essayer nos produits afin de vérifier leur conformité au type d'application et d'utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.