

COVERFIX

TRATTAMENTO INCAPSULANTE PRONTO ALL'USO DI TIPO D PER ETERNIT

Specifico per l'inertizzazione di lastre e coperture in cemento-amianto



COVERFIX è una resina acrilica fissativa impregnante pronta all'uso in dispersione acquosa, formulata per l'inertizzazione di materiali contenenti fibre d'amianto, al fine di procedere alla loro successiva rimozione. Il prodotto è conforme al decreto del Ministero della Sanità del 20 Agosto 1999 ed è certificato dall'Istituto Giordano come prodotto idoneo a inertizzare manufatti in cemento amianto di tipo D (Certificato n. 293153 del 05.04.2012).

VANTAGGI

COVERFIX è un trattamento incapsulante per l'inertizzazione delle lastre in fibrocemento che possiede le seguenti caratteristiche:

- ✓ **Altamente coprente:** COVERFIX ha elevato potere coprente e ottima capacità di impregnazione del supporto.
- ✓ **Resistenza agli agenti aggressivi e ai raggi UV:** COVERFIX resiste alle atmosfere industriali aggressive, ai raggi U.V. senza subire variazioni cromatiche.
- ✓ **Elevata capacità di impregnazione:** grazie alla sua elevata capacità bagnante COVERFIX penetra nel supporto e ingloba le fibre di amianto, impedendone il rilascio nell'ambiente.
- ✓ **Applicazione facile:** COVERFIX è monocomponente e facilmente applicabile a spruzzo (bassa pressione).
- ✓ **Formulazione ecocompatibile:** COVERFIX non è tossico o nocivo e grazie alla specifica formulazione è sicuro per l'ambiente e per l'applicatore.
- ✓ **Certificato** in conformità al D.M. 20/08/99 quale rivestimento incapsulante di tipo D.
- ✓ **Rese elevate:** il consumo ridotto unito alla facilità di applicazione rendono COVERFIX un prodotto dall'ottimo rapporto costo/prestazioni.
- ✓ **Traspirante:** COVERFIX permette il passaggio del vapor d'acqua, evitando rigonfiamenti, sbollature e distacchi.

CAMPI D'IMPIEGO

COVERFIX è una resina acrilica fissativa impregnante pronta all'uso in dispersione acquosa specifica per:

- ✓ l'inertizzazione di manufatti e lastre di copertura in cemento-amianto (eternit) al fine di procedere alla loro successiva rimozione.
- ✓ il rivestimento incapsulante di tipo D su manufatti quali lastre, tegole per manti di copertura e pannelli isolanti contenenti fibre di amianto.



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- **Non è richiesta preparazione del supporto** in quanto il prodotto ha la funzione d'inglobare le fibre di amianto in superficie per consentire la rimozione dei materiali nei modi e tempi previsti.
- L'operazione deve essere accompagnata da autorizzazione alla demolizione e smaltimento con specifiche procedure operative. **Operare sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifiche da amianto, sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale.**

MODALITÀ D'USO

Applicare **COVERFIX** a spruzzo in un'unica mano avendo cura di non provocare dispersione di fibre nell'ambiente. **Operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifiche da amianto, sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale.**



Trattamento della superficie
con colore a contrasto



Rimozione delle lastre e
accatastamento su bancale



Protezione delle lastre con telo in pvc
accuratamente fissato, applicazione degli
adesivi e successivo smaltimento.

- Per determinare la superficie effettiva dei profili ondulati delle coperture in cemento-amianto si considera mediamente una superficie pari a 1,5 volte quella in pianta.

CONSUMI

Il consumo consigliato di **COVERFIX** è di **125-160 g/m²** a seconda del grado di finitura e delle condizioni del supporto (porosità, friabilità e presenza di incrostazioni e muffe).

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

COVERFIX è disponibile in:

- Tanica da 20 kg
- Cisternetta da 1000 kg

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto e in ambiente temperato, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

ASPETTO	Liquido inodore
COLORE	rosso
PESO SPECIFICO - ISO 2811	0,97 kg/l
TIPOLOGIA DI RESINA/LEGANTE	acrilico
Viscosità EN ISO 3219 20°C RV2 100 rpm	200mPa·sec (profilo pseudoplastico)
RESIDUO SECCO - UNI EN 480-8	10,5 %
DILUIZIONE	Pronto all'uso
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +40°C
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	80°C
SPESSORE CONSIGLIATO (FILM SECCO)	circa 20-25 µm
CONSUMO CONSIGLIATO	125-160 g/m ² per mano
TEMPO DI ESSICCAZIONE (23°C)	in superficie: 1h circa. in profondità: 6-8 h circa.
CONFEZIONI	Tanica da 20 kg - Cisternetta da 1000 kg
CONSERVAZIONE	12 mesi

CERTIFICAZIONE

COVERFIX è certificato dall'Istituto Giordano come prodotto **idoneo a inertizzare manufatti in cemento amianto di tipo D: 'Ausiliario per interventi di rimozione delle lastre in cemento amianto'**. (Certificato N° 293153 del 05/04/2012).



TEST LABORATORIO INTERNO DRACO

COVERFIX è stato sottoposto ad un **test di esposizione agli agenti atmosferici aggressivi** presso i Laboratori DRACO: nell'immagine a lato è visibile il comportamento di **COVERFIX** (a destra) e di un altro prodotto incapsulante (a sinistra) dopo esposizione prolungata alla pioggia (ca. 8 ore a +15°C e 60% U.R.). **COVERFIX non è soggetto a dilavamento**, a differenza di altri prodotti leader nel settore.



Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito **www.draco-edilizia.it**, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e/o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.