

DISARMIX C94 LV

AGENT DE DÉCOFFRAGE UNIVERSEL À FAIBLE VISCOSITÉ ET À ACTION PHYSICO-CHIMIQUE



IMPROVED SURFACE FINISH

DRACO

LINEA
BÉTON

AGENTS DE DÉCOFFRAGE
ET AGENTS DE
MÛRISSEMENT
POUR LE BÉTON



DISARMIX C94 LV est un agent de décoffrage chimique à faible viscosité qui permet un décoffrage facile et une protection de tous les types de coffrages, pour des applications même à basse température. Il garantit le détachement parfait du béton pour tous les types de pièces coulées et est particulièrement adapté aux grandes structures.

AVANTAGES

- ✓ Béton exempt d'auréoles, de taches ou de variations de couleur ;
- ✓ facile à appliquer ;
- ✓ réduit le temps de nettoyage et les travaux d'entretien des coffrages ;
- ✓ un rendement élevé et une faible incidence par m² ;
- ✓ permet d'obtenir un béton avec un haut degré de finition de surface ;
- ✓ favorise l'évacuation des micro et macro bulles d'air confinées par la paroi du coffrage ;
- ✓ haute protection contre l'oxydation des coffrages en fer (rouille) ;
- ✓ convient pour les coffrages lisses ou rugueux, en acier, en bois ou en béton.

CHAMPS D'APPLICATION

DISARMIX C94 LV peut être utilisé sur tout coffrage et pour tout type de coulée, en obtenant toujours d'excellents résultats de décoffrage et de "face apparente". Il convient à la fois à la préfabrication et à la construction générale. Il peut être appliqué même à basse température et n'altère pas la couleur originale du béton. Il permet le traitement ultérieur de surfaces non peintes avec des peintures, des vernis ou des enduits à base d'eau.

MODE D'EMPLOI

DISARMIX C94 LV est un agent de décoffrage prêt à l'emploi. On recommande l'application par pulvérisation sur le coffrage à l'aide de pulvérisateurs appropriés. Il est également possible de passer un tampon légèrement imprégné sur le coffrage.

PRÉCAUTIONS

Utiliser conformément aux instructions figurant sur la fiche de sécurité et de données techniques. Utiliser des vêtements de protection complets. Voir la fiche toxicologique.



CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Bidons de 10 à 20 litres
- Fûts de 200 litres
- Citerne de 1000 litres

Dans son emballage scellé et stocké à une température ambiante supérieure à 0°C, loin des sources de chaleur et des flammes nues, **DISARMIX C94 LV** conserve ses propriétés pendant 1 an.



CONSOMMATION

1 litre pour une surface de 80 m².

CAHIER DES CHARGES

DISARMIX C94 LV est un agent de décoffrage chimique universel fourni par DRACO Italiana SpA qui peut être utilisé sur tous les types de coffrage pour obtenir des bétons ayant un excellent aspect "face apparente" sans auréoles ni taches et permettant un décoffrage facile et rapide des coulées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ASPECT	Liquide
COULEUR	Jaune ambré
DENSITÉ	0,862 ± 0,015 kg/l
VISCOSITÉ CINÉMATIQUE	7,21 cSt à 40°C
TEMPÉRATURE D'APPLICATION ADMISE	> 0°C
POINT D'ÉCLAIR	> 90°C

Mentions légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente fiche, Draco Italiana SpA adopte les paramètres qui y sont indiqués conjointement aux normes de référence correspondantes. Le Client est tenu de s'assurer que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produit concerné et qu'elles ne sont pas périmées et remplacées par celles d'éditions suivantes. En cas de doute, il convient de vérifier la correspondance de la fiche avec celle en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat présente sur le site www.draco-edilizia.it et/ou de contacter le service technique.

Les éventuels conseils relatifs à l'utilisation des produits, fournis par notre personnel, verbalement ou par écrit, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation rattachée au contrat d'achat et ne peuvent en aucun cas représenter une prestation contractuelle de notre part. Ils sont basés sur notre expérience et limités à l'état actuel des connaissances pratiques et/ou scientifiques ; ils ne sont donc pas contraignants ni exécutoires pour le Client ou l'applicateur. Aussi le Client est tenu de tester nos produits pour vérifier leur aptitude selon le type d'application et d'emploi prévu et il reste le responsable exclusif des choix effectués.