

DRACOLOR PRIMER

METAKRILNI UČVRŠĆUJUĆI IMPREGNACIJSKI TEMELJNI PREMAZ



DRACOLOR PRIMER jednokomponentni je temeljni premaz na bazi metakrilnih smola idealan za upotrebu kao impregnacijsko i vezivno sredstvo za betonske i podloge od cementnih konglomerata općenito prije nanošenja obloge u boji na bazi metakrilnih smola DRACOLOR.

PREDNOSTI

- ✓ **JEDNOSTAVNO NANOŠENJE:** DRACOLOR PRIMER nanosi se brzo i jednostavno pomoću valjka.
- ✓ **VISOKA MOĆ IMPREGNACIJE:** DRACOLOR PRIMER jednostavno prodire čak i u manje porozne podloge.
- ✓ **PROZRAČNOST:** DRACOLOR PRIMER tvori vodonepropusni sloj koji u isto vrijeme omogućuje dobro isparavanje vodene pare.
- ✓ **SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE PRIJANJANJA:** DRACOLOR PRIMER olakšava prijanjanje dodatnih slojeva proizvoda Dracolor na podlogu.



PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ **DRACOLOR PRIMER** upotrebljava se kao sredstvo za poboljšanje prijanjanja za ciklus bojanja proizvodom Dracolor



PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se obrađuju moraju biti čiste, bez mrlja od soli i neujednačenih dijelova; ako je potrebno, ispjeskarite. Sve rupe ili pukotine moraju se prethodno zabrtviti (uz pomoć proizvoda EP.FIX, EPOMALT, EPOX INIEZIONE RM - RM2 - RM3). Podloga mora biti suha, bez tragova prašine, stvrdnjavanja, komadića cementa, mrvičastih dijelova ilidijelova u fazi odvajanja.

NAČIN UPOTREBE

Podloga mora biti zasićena temeljnim premazom, **DRACOLOR PRIMER** na bazi metakrilne smole u količini od 100 do 150 g/m² po sloju. **DRACOLOR PRIMER** prije nanošenja na podlogu mora se temeljito promiješati u posudi i ne mora se razrjeđivati. **DRACOLOR PRIMER** mora se nanositi valjkom. Za čišćenje opreme upotrebljavajte posebno otapalo za epoksidne smole DILUENTE EC.

MJERE OPREZA

- ▶ Upotrebljavajte gumene rukavice, zaštitne naočale i zaštitnu masku za disanje s filtrom od aktivnog ugljena (sadrži otapalo) tijekom rada i čišćenja alata.
- ▶ Preporučuje se pobrinuti se za provjetravanje prostora.
- ▶ Izbjegavajte doticaj kože, očiju itd. s već pomiješanim proizvodom.
- ▶ U slučaju neželjenog doticaja, operite obilnom količinom vode i neutralnim sapunom.

PAKIRANJA I ČUVANJE

DRACOLOR PRIMER pakira se u bačve od 20 kg.

Ako se nalazi u izvornom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru, na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.



OBILJEŽJA TEMELJNOG PREMAZA DRACOLOR (20 °C – REL. VLAŽ. OD 50 %)

IZGLED	bijela tekućina
SPECIFIČNA TEŽINA – UNI EN ISO 2811	pribl. 0,9 kg/l
VISKOZNOST	60 mPa-sek (20 °C, rel. vlaž. 2, 200 okr/min)
SUHI OSTATAK pri + 125 °C – EN 480-4	pribl. 20 %
PAKIRANJA	bačvica od 20 kg
POTROŠNJA	od 100 do 150 g/m ² po sloju ovisno o podlozi
TEMPERATURA NANOŠENJA	od + 5 °C do + 35 °C
PONOVNO NANOŠENJE	bez dodirivanja – neograničeno
POTPUNO STVRDNJAVANJE	sedam dana

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama. Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumice, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora, niti na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili znanstvenih saznanja pa stoga nisu zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.