

# DRACOLOR PRIMER

PRIMER IMPREGNANTE CONSOLIDANTE METACRILICO



**DRACOLOR PRIMER** è un primer a base di resine metacriliche monocomponente ideale per l'utilizzo quale impregnante e aggrappante da utilizzare su sottofondi in calcestruzzo e conglomerati cementizi in genere prima di applicare il rivestimento colorato a base di resine metacriliche DRACOLOR.

## VANTAGGI

- ✓ **FACILE APPLICAZIONE:** DRACOLOR PRIMER può essere applicato in modo semplice e veloce a rullo.
- ✓ **ELEVATO POTERE D'IMPREGNAZIONE:** DRACOLOR PRIMER penetra con facilità anche nei supporti meno porosi.
- ✓ **TRASPIRANTE:** DRACOLOR PRIMER forma uno strato impermeabile all'acqua che permette, nel contempo, una buona traspirazione al vapore acqueo.
- ✓ **PROMOTORE D'ADESIONE:** DRACOLOR PRIMER facilita l'aggrappo al supporto dei successivi strati di Dracolor.



## CAMPI D'IMPIEGO

- ✓ **DRACOLOR PRIMER** trova impiego come promotore di adesione per il ciclo di verniciatura con Dracolor.



## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere pulite, prive di efflorescenze e parti incoerenti; se necessario effettuare una sabbiatura. Eventuali buchi, crepe o fessurazioni dovranno essere preventivamente sigillate (con EP.FIX, EPOMALT, EPOX INIEZIONE RM - RM2 - RM3). Il supporto deve essere asciutto, privo di ogni traccia di polvere, stagionante, lattime di cemento, di parti friabili o in fase di distacco.

## MODALITÀ D'USO

Il supporto dovrà essere saturato con il primer a base di resine metacriliche **DRACOLOR PRIMER** in ragione di 100÷150 g/m<sup>2</sup> per mano. **DRACOLOR PRIMER** deve essere accuratamente mescolato all'interno del proprio contenitore prima di essere applicato sul supporto e non necessita di diluizione. **DRACOLOR PRIMER** deve essere applicato a rullo. Per pulire le attrezzature utilizzare il solvente specifico per resine epossidiche DILUENTE EC.

## PRECAUZIONI

- ▶ Usare guanti di gomma, occhiali protettivi e mascherina protettiva delle vie respiratorie con filtro a carboni attivi (contiene solvente) sia durante il lavoro che la pulizia degli attrezzi.
- ▶ È buona norma provvedere alla ventilazione dell'ambiente.
- ▶ Evitare il contatto di pelle, occhi, ecc. con il prodotto già miscelato.
- ▶ In caso di contatto accidentale, lavare abbondantemente con acqua e sapone neutro.

## CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

**DRACOLOR PRIMER** è confezionato in fustini da 20 kg.

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.



## CARATTERISTICHE DRACOLOR PRIMER (20°C - 50% U.R.)

ASPETTO	liquido bianco
PESO SPECIFICO - UNI EN ISO 2811	0,9 kg/l ca.
VISCOSITÀ	60 mPa-sec (20°C, RH2, 200rpm)
RESIDUO SECCO a +125°C - EN 480-4	ca. 20%
CONFEZIONI	fustino da 20 kg
CONSUMO	100÷150 g/m <sup>2</sup> per mano in funzione del supporto
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5°C a +35°C
SOVRAPPLICAZIONE	fuori tatto - illimitato
INDURIMENTO TOTALE	7 gg

### Note Legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito [www.draco-edilizia.it](http://www.draco-edilizia.it), e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.