

DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE

ADESIVO CEMENTIZIO AD ALTA ADESIVITÀ A TEMPO APERTO PROLUNGATO E RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO VERTICALE PER PIASTRELLE E RIVESTIMENTI CERAMICI



DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE è un adesivo cementizio (C) con valori di adesione migliorati (2) resistente allo scivolamento (T) e a tempo aperto allungato (E) per l'incollaggio a pavimento e a parete di piastrelle e mosaici ceramici, marmo e materiali lapidei, ecc. Indicato sia per rivestimenti da interno che da esterno, **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** è applicabile in spessori fino a 10 mm ed è classificato come adesivo di classe C2 TE secondo la norma 12004.

VANTAGGI

- ✓ **FACILE UTILIZZO:** **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** si applica semplicemente con spatola dentata anche in verticale senza colare.
- ✓ **SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO:** **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** resiste allo scivolamento ed è idoneo all'applicazione in verticale di rivestimenti anche di grande peso.
- ✓ **ELEVATA ADESIONE:** **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** aderisce efficacemente a tutti i materiali di normale impiego in edilizia.
- ✓ **ALTO TEMPO DI REGISTRABILITÀ:** **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** mantiene buona lavorabilità e permette la 'registrazione' del rivestimento entro 40 minuti dall'applicazione.
- ✓ **NON GELIVO E A BASSISSIMA EMISSIONE DI VOC.**



CAMPI D'IMPIEGO

DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE è un adesivo cementizio classificato come adesivo di classe C2 TE ideale per:

- ✓ Incollaggio all'interno e all'esterno di pavimenti e rivestimenti in ceramica, mosaico, materiale lapideo, grès porcellanato, klinker, cotto anche in diagonale o dall'alto verso il basso, anche senza l'impiego dei distanziatori.
- ✓ Posa su supporti cementizi, intonaco civile.

SUPPORTI IDONEI

- ▶ Massetti sabbia-cemento o realizzati con leganti speciali (DRACOCEM/DRACOCEM PRONTO).
- ▶ Intonaci cementizi o a base calce, cartongesso, pareti in blocchi.
- ▶ Pavimenti e rivestimenti esistenti in ceramica, mosaico, materiale lapideo, grès porcellanato, klinker, cotto.
- ▶ Premiscelati e malte a base cementizia.
- ▶ Supporti in gesso e anidrite (solo previa primerizzazione).

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici sulle quali applicare **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** devono essere meccanicamente resistenti, pulite e asciutte, esenti da umidità, prive di oli, vernici, cere, parti incoerenti in fase di distacco. Eventuali dislivelli devono essere regolarizzati per ripristinare la planarità della superficie di applicazione. I massetti in calcestruzzo e/o sabbia e cemento devono avere una stagionatura non inferiore a 28 giorni salvo l'impiego di leganti speciali specifici per massetti (DRACOCEM e DRACOCEM PRONTO) per i quali i tempi di asciugatura sono inferiori. Gli intonaci devono avere una maturazione di almeno 7 giorni per centimetro di spessore. Su intonaci a base gesso, massetti in anidrite, supporti farinosi o che presentano elevato assorbimento è necessario applicare una mano di primer almeno 6 ore prima. Supporti inassorbenti invece, dovranno essere puliti con prodotti specifici o abrasivi meccanicamente tramite pallinatura o scarifica.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** con acqua pulita in idoneo contenitore utilizzando un miscelatore a bassa velocità per evitare il formarsi di grumi; è consigliato aggiungere **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** gradualmente per una migliore omogeneizzazione dell'impasto. Lasciare riposare per circa 5-10 minuti e miscelare nuovamente prima dell'impiego fino ad ottenere un impasto omogeneo e soffice. La quantità di acqua da utilizzare è di circa litri 7,25 per ciascuna confezione di **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** da 25 kg.

MODALITÀ D'USO

POSA DI PIASTRELLE: Impiegare una spatola americana di dentatura adeguata in relazione al tipo di rivestimento da posare. Stendere un primo strato sottile di **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** utilizzando la parte liscia della spatola per favorire l'adesione al supporto, ridurre l'assorbimento d'acqua, e successivamente, realizzare lo spessore desiderato con la parte dentata. Premere ogni piastrella per favorire l'adesione di tutta la superficie del rivestimento con l'adesivo. Stendere l'adesivo su una superficie di dimensioni tali da consentire la posa entro il tempo aperto indicato. **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** in condizioni normali di temperatura e umidità ha un tempo aperto di circa 30 minuti, che in condizioni ambientali e termoisometriche sfavorevoli quali irraggiamento eccessivo, esposizione a correnti, eccessiva umidità o di supporto fortemente assorbente si può ridurre. Durante la posa verificare che non si sia formata una pellicola superficiale sullo strato di **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE**; nel caso sia presente ripassare la spatola ravvivando l'adesivo. Evitare di bagnare **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** una volta che ha filmato superficialmente. Battere accuratamente le piastrelle per permetterne la perfetta bagnatura. Nelle applicazioni esterne, proteggere i manufatti posati con **DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE** dalle piogge, dal sole e dal gelo per almeno 5-7 gg dopo la posa. Le fughe tra piastrella e piastrella possono essere stuccate non prima di 24 ore dalla posa del pavimento e/o rivestimento.

CONSUMI

INCOLLAGGIO CERAMICHE

- mosaico e piccoli formati: 2-3 kg/m² circa
- formati medi: 4-5 kg/m² circa
- piastrelle con rovescio molto profilato o superfici irregolari: 5-7 kg/m² circa

AVVERTENZE

- ▶ Non utilizzare DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE su metallo, legno e materiali plastici (pavimenti vinilici, linoleum, gomma).
- ▶ Non utilizzare DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE su gesso se non preventivamente trattato.
- ▶ Non utilizzare DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE su calcestruzzo o cemento cellulare espanso.
- ▶ Non utilizzare DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE su fondi con forte risalita di umidità.
- ▶ Non utilizzare DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE su supporti soggetti a forti ritiri, movimenti o vibrazioni intense.
- ▶ Non utilizzare DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE per regolarizzare il fondo.
- ▶ Tempo aperto e presa dell'adesivo possono variare in base alle condizioni termo-igrometriche ambientali (temperatura, ventilazione, irraggiamento) e al supporto.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE è confezionato in:

- sacchi da 25 kg

Nell'imballaggio originale, correttamente stoccato al coperto ed in luogo asciutto, ha un tempo di conservazione non inferiore ai 12 mesi.



ACCORGIMENTI IN PRESENZA DI CLIMI CALDI

- ▶ Conservare DRAKOLLA SUPERFORTE C2 TE all'ombra;
- ▶ Eseguire i lavori nelle ore più temperate della giornata;
- ▶ Non operare con temperature ambiente oltre i 35°C.



ACCORGIMENTI IN PRESENZA DI CLIMI FREDDI

- ▶ Non posare in opera il prodotto con temperature del supporto inferiori a 5°C;
- ▶ Iniziare i lavori nelle ore più calde.
- ▶ Proteggere dal gelo e dalla pioggia per le prime 24 ore

CARATTERISTICHE PRODOTTO

ASPETTO	Polvere
COLORI	Grigio - Bianco
GRANULOMETRIA	< 0,5 mm
CONSUMO	2-5 kg/m ² circa Resa per confezione: 5,0-12,5 m ²
CONFEZIONI	Sacco da 25 kg
CONSERVAZIONE	12 mesi

SPECIFICHE APPLICATIVE 20°C - 50% U.R.

ACQUA D'IMPASTO	29% ± 2 (ca. 7,25 l per sacco da 25 kg)
CONSISTENZA	Pasta
pH	> 12
LAVORABILITÀ a 20°C	8 ore ca.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
TEMPO APERTO - EN 1346	> 30 min
REGISTRABILITÀ	40 min ca.
REALIZZAZIONE DI FUGHE RIVESTIMENTI A PARETE	dopo 6-8 ore
REALIZZAZIONE DI FUGHE A PAVIMENTO	dopo 24-48 ore in funzione delle condizioni ambientali
TRANSITABILITÀ	dopo 24-48 ore in funzione delle condizioni ambientali
INDURIMENTO TOTALE	14 gg

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 20°C - 55% U.R.

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE	METODO DI PROVA	REQUISITI IN ACCORDO ALLA EN 12004	PRESTAZIONI PRODOTTO
ADESIONE A TRAZIONE			
- iniziale (a 28 gg)			> 1 N/mm ²
- dopo immersione in acqua	EN 1348	≥ 1 N/mm ²	> 1 N/mm ²
- dopo invecchiamento termico			> 1 N/mm ²
- dopo cicli di gelo-disgelo			> 1 N/mm ²
ALTRE CARATTERISTICHE			
RESISTENZA A SOLVENTI E OLI			ottima
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ			ottima
RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO			ottima
RESISTENZA AD ACIDI E ALCALI			scarsa
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA			da -30°C a +90°C
FLESSIBILITÀ			discreta
NOCCIVITÀ (D.Lgs 03-02-97, N 52 e segg.)			no
INFIAMMABILITÀ (D.Lgs 03-02-97, N 52 e segg.)			no

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017 Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e/o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.