

MAGIJOINT

VODOONEPROPUSNA TRAKA ZA PREKRIVANJE SPOJEVA

RABI SE UZ SUSTAV „MAGIFLEX SISTEMA TERRAZZO”

MAGIJOINT je vodonepropusna traka za prekrivanje spojeva koja se rabi u kombinaciji sa savitljivom vodonepropusnom oblogom MAGIFLEX. Sastoji se od jedne trake od termoplastičnog polimera ojačanog poliesterskom tkaninom.

PREDNOSTI

- ✓ Proizvod MAGIJOINT praktičan je i jednostavan za nanošenje.
- ✓ izvrsno prianjanje
- ✓ povećana elastičnost i rastezljivost
- ✓ otporan na cikluse zaleđivanja/otapanja i na UV zrake.

IDEALAN ZA

- ✓ općenito obradu spojeva u sustavu MAGIFLEX
- ✓ obradu šteta i pukotina
- ✓ spajanje kutova i rubova (u kombinaciji s proizvodom MAGICORNER)
- ✓ obradu dodatnih nanesenih slojeva i spojeva.

NAČIN UPORABE

PRIPREMA PODLOGE

Površine za nanošenje moraju biti čiste, bez neujednačenih dijelova i suhe. Sve nepravilnosti i praznine potrebno je popraviti s pomoću morta iz linije FLUECO.

POSTAVLJANJE PROIZVODA MAGIJOINT

Nakon što ste pravilno promiješali dvokomponentnu cementnu polimernu oblogu MAGIFLEX (pogledajte tehnički list), nanosite proizvod MAGIFLEX (lopaticom ili valjkom) bočno u odnosu na spoj na ravnine za polaganje u širini koja je veća od širine proizvoda MAGIJOINT i na način da središnji dio ostane slobodan. Nanesite traku MAGIJOINT tako da poliesterska strana (bijela strana) prijanja „na svježe”. Drugim slojem obloge MAGIFLEX postignite potpunu pokrivenost spoja.



Postavljanje trake MAGIJOINT na prvi sloj obloge MAGIFLEX.



Postavljanje na spoj između zida i poda. Nanošenje drugog sloja obloge MAGIFLEX na traku MAGIJOINT.



Postavljanje trake MAGIJOINT „u obliku slova omega” na poprečni spoj za kretanje.



DIMENZIJE:
Duljina role
25 m
Širina trake
12 cm

OBILJEŽJA

Uzdužno istezanje do kidanja (DIN 53354):

260 %

Uzdužna vlačna čvrstoća:

5,6 MPa

Poprečna vlačna čvrstoća:

5,4 MPa

Temperatura uporabe:

– 30 °C + 80 °C

Otpornost na agresivno djelovanje kemikalija:

Dobra

Širina spoja koji je moguće zabrtviti:

od 50 do 150 mm

Otpornost na tlak vode:

> 1,5 bara

Tlak maksimalnog brtvljenja, do rasprsnuća: 3 bara

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama. Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumice, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.

Rev. 11-21 / Str. 1/1