MATERICA *Finitura I*

RASANTE BICOMPONENTE CEMENTIZIO MICROFINE PER MATERICA *SERIE INVIDIA*

SISTEMA
MATERICA
RIVESTIMENTI CONTINUI PER L'ARCHITETTURA

MATERICA FINITURA I è un rasante bicomponente ultrafine a base di cementi ad alta resistenza e polimeri idrodisperdibili ideale per rasature di bassissimo spessore e grande resistenza chimico-fisica.

MATERICA FINITURA I ha un'ottima adesione, garantisce l'ottenimento di una superficie "chiusa" caratterizzata da ridottissima permeabilità e resistenza all'abrasione. Con **MATERICA FINITURA I** è possibile ottenere un elevato grado di finitura e un'ottima resa estetica.

VANTAGGI

- ✓ **ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E AL TRAFFICO:** MATERICA FINITURA I è resistente all'abrasione e all'attrito volvente.
- ✓ **INASSORBENTE E TRASPIRANTE:** MATERICA FINITURA I permette l'espulsione del vapore acqueo.
- ✓ **ELEVATE ADESIONE AL SUPPORTO:** MATERICA FINITURA I ha un'elevata adesione allo strato di fondo.
- ✓ **RAPIDA POSA IN OPERA E FACILE FINITURA**: MATERICA FINITURA I può essere applicato in modo semplice e veloce a spatola.
- ✓ **ATOSSICO ED ECOCOMPATIBILE:** MATERICA FINITURA I non contiene sostanze volatili nocive per la salute dell'uomo.
- ✓ **ECCELLENTE RESA ESTETICA A EFFETTO "SPATOLATO":** la specifica formulazione di MATERICA FINITURA I e la caratteristica applicazione manuale a spatola permettono di ottenere un effetto materico unico e irripetibile con giochi cromatici ad effetto nuvolato.

CAMPI D'IMPIEGO

MATERICA FINITURA I è utilizzato all'interno del sistema MATERICA per realizzare:

LO STRATO DI FINITURA A EFFETTO SPATOLATO DEL RIVESTIMENTO ARCHITETTONICO MATERICA SERIE INVIDIA.

MATERICA è ideale per la realizzazione di rivestimenti continui architettonici di design di abitazioni private, show room, attività commerciali, uffici e ambienti in genere dove è richiesta una resa estetica elevata.

© Copyright 2012 - Tutti i diritti sono riservati - Le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori ed attuali conoscenze - In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • info@draco-edilizia.it

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il ciclo applicativo del rivestimento architettonico MATERICA richiede un'accurata preparazione della superficie di intervento.

PULIZIA

Il supporto deve essere asciutto, privo di ogni traccia di polvere o sporco. Lo strato di regolarizzazione realizzato con MATERICA RASANTE DI FONDO deve essere carteggiato con monospazzola utilizzando carta vetrata con grana 60 - 80.

APPLICAZIONE DELLA FINITURA

PREPARAZIONE DEI COMPONENTI

Mescolare il componente B nel proprio contenitore ed aggiungere all'interno il colorante; **rispettare il rapporto di miscelazione indicato** (2 bottigliette da 250 ml di TONER MICRONIZZATO per ogni confezione di MATERICA FINITURA per le colorazioni R01/R02/V01/V02, 1 bottiglietta da 250 ml per confezione per le altre colorazioni). Miscelare il componente A e il componente B precedentemente unito al colorante, nel fustino fornito. Miscelare il tutto per 3-4 minuti servendosi di un agitatore meccanico a bassa velocità fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per 4-5 minuti e mescolare nuovamente.

MODALITÀ D'USO

A indurimento avvenuto della seconda mano di MATERICA rasante di fondo applicare un primo strato di **MATERICA FINITURA I** a spatola dopo avere accuratamente carteggiato e depolverato la superficie come sopra indicato. Il prodotto dovrà essere preventivamente miscelato con il toner micronizzato fornito per ottenere la colorazione desiderata. Attendere 4-5 ore min e carteggiare lievemente per rimuovere creste o accumuli di materiale. La carteggiatura non deve essere troppo profonda e può essere eseguita manualmente o con monospazzola munita di disco in feltro e rete abrasiva a grana fine (grana 220-320); pulire accuratamente da residui e polvere e successivamente applicare la seconda mano di **MATERICA FINITURA I** a rasare. Attendere min 8 e max24 ore in funzione della temperatura e delle condizioni termo-igrometriche ambientali prima di applicare MATERICA PROTETTIVO TRASPIRANTE PRIMER.

PRECAUZIONI

- Si consiglia di ventilare l'ambiente di lavoro utilizzando aria forzata allo scopo di facilitare l'evaporazione.
- Usare guanti di gomma e occhiali protettivi sia durante il lavoro che la pulizia degli attrezzi.
- Evitare il contatto di pelle, occhi, ecc.
- In caso di contatto accidentale, lavare abbondantemente con acqua e sapone neutro.
- Pulire gli attrezzi subito dopo l'applicazione con acqua.
- Pulire le superfici con detergenti neutri.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

MATERICA FINITURA I è confezionato in:

sacco da 8,5 kg (A) + tanica da 3 kg (B) + toner = (A+B) **11,5 kg**

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.

© Copyright 2012 - Tutti i diritti sono riservati - Le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori ed attuali conoscenze - In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • info@draco-edilizia.it

ACCORGIMENTI IN PRESENZA DI CLIMI CALDI:

- conservare **MATERICA FINITURA I** all'ombra;
- eseguire i lavori nelle ore più temperate della giornata;
- non operare con temperature ambiente oltre i 35°C.

ACCORGIMENTI IN PRESENZA DI CLIMI FREDDI:

- conservare **MATERICA FINITURA I** in ambiente riparato da gelo;
- non posare in opera il prodotto con temperature inferiori a 5°C;
- iniziare i lavori nelle ore più calde.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	COMPONENTE A	COMPONENTE B
ASPETTO	Polvere	Liquido
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE	10-30°C	
CONFEZIONI	Sacco da 8,5 kg	Tanica da 3 kg
CONSERVAZIONE	6 mesi	6 mesi

SPECIFICHE APPLICATIVE 20°C - 65% U.R.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	comp.A : comp.B = 8,5:3 (1 confezione di comp. A per ogni conf di comp. B) + toner
ASPETTO	Pasta
COLORE	Bianco
DENSITÀ	1505 ± 50 kg/m^3
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Da + 5°C a + 35°C
LAVORABILITÀ	50 min circa
SOVRAPPLICAZIONE	4-5 ore (max 12 ore)
ATTESA POSA STRATO SUCCESSIVO (PROTETTIVO)	8-24 ore
INDURIMENTO TOTALE	7 gg
CONSUMO	Nominale: 1,8 kg/m^2 ca. per mm di spessore Per singola mano: 250 ÷ 300 g/m^2 Minimo consigliato in 2 mani: 600 g/m^2

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

RESISTENZA A COMPRESSIONE (MPa)	UNI 12190	15 a 1g 30 a 7 gg 40 a 28 gg
RESISTENZA A FLESSIONE (MPa)	EN 196-1	5 a 1g 8 a 7gg 10 a 28gg
REAZIONE AL FUOCO	13350-1	B_{FL} s1

© Copyright 2012 - Tutti i diritti sono riservati - Le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori ed attuali conoscenze - In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • info@draco-edilizia.it