

PAVIRETARDER

DODATAK ZA USPORAVANJE POVRŠINSKOG VEZIVANJA NA ARHITEKTONSKE PODOVE S UČINKOM ISPRANOG ŠLJUNKA

DRACO

LINIJA
PODOVI

POSEBNI DODATCI ZA
ARHITEKTONSKE PODOVE



PAVIRETARDER je dodatak za usporavanje površinskog prianjanja na bazi vode spreman za upotrebu, pogodan za izvođenje arhitektonskih podova ili betonskih slojeva s izloženim inernim materijalima (isprani šljunak). **PAVIRETARDER** reagira s lužnatošću cementa i tako usporava vezivanje i površinsko stvrdnjavanje betona s kojim dolazi u doticaj. Posebna formulacija s njegujućim djelovanjem i djelovanjem protiv kiše tijekom faze lijevanja omogućuje dobivanje deaktiviranih betonskih površina.

PREDNOSTI

PAVIRETARDER je površinski deaktivacijski dodatak za izvođenje podova vrste ispranog šljunka. Specifična su obilježja proizvoda:

- ✓ povećana snaga pokrivanja
- ✓ omogućuje rade i u prisutnosti kiše, povećanog sunčevog zračenja i vjetra
- ✓ jednostavno se nanosi prskanjem bez zraka (mlaznica od 1,2 – 2,5 mm).



PODRUČJA PRIMJENE

PAVIRETARDER je površinski deaktivacijski dodatak idealan za:

- ✓ usporavanje vezivanja i stvrdnjavanja kortikalnog sloja betona i
- ✓ izvođenje arhitektonskih podova od ispranog šljunka s izloženim inernim materijalima.



NANOŠENJE

NAČIN UPORABE

- Prije uporabe pomiješajte proizvod **PAVIRETARDER** u pripadajućem spremniku. Preporučuje se uporaba bušilice s propelerom pri malo brzini.
- Odmah nakon postupaka izravnavanja i zaglađivanja nanosite proizvod **PAVIRETARDER** prskanjem bez zraka (mlaznica 1,2 – 2,5 mm) kako biste dobili ujednačen sloj. Provjerite je li izdvojena voda nestala.
- Pranje betona provodi se u intervalu između 5 sati i 3 dana od lijevanja. Za pranja koja treba obaviti nakon 24 sata moraju se provesti preventivna ispitivanja kako bi se provjerila točna željena dubina iskopa ovisno o temperaturi, relativnoj vlažnosti i vjetru kojem je površina izložena.
- Za bolji estetski rezultat i postizanje jednake dubine iskopa preporučuje se da vremenski intervali nanošenja deaktivirajućeg sredstva i pranja između slojeva ostanu nepromijenjeni.

PAKIRANJA I ČUVANJE

PAVIRETARDER se pakira u sljedećim pakiranjima:

- spremnik od 25 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana. Izbjegavajte čuvanje pod izravnim sunčevim zračenjem i pri temperaturama nižim od 5 °C ili višim od +35 °C.



OBILJEŽJA PROIZVODA

IZGLED	Tekućina
BOJA	Prozirna ružičasta
SPECIFIČNA TEŽINA	1,00 – 1,05 g/cm ³
PREPORUČENA GRANULACIJA AGREGATA	8 – 16 mm (srednje visoka izloženost)
TEMPERATURA NANOŠENJA	od +5 °C do +35 °C
PAKIRANJA	25 kg
POTROŠNJA	0,2 ÷ 0,3 kg/m ²
ČUVANJE	12 mjeseci u prikladnim uvjetima skladištenja

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvoda koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.