PRESIDIO SRA

DODATAK ZA UNUTARNJE STVRDNJAVANJE ZA SMANJENJE HIDRAULIČNOG SKUPLJANJA I KONTROLU MIKROPUKOTINA

Namijenjeno upotrebi s mortovima FLUECO s kompenziranim skupljanjem

LINIJA
RESTAURACIJA I ZAŠTITA
DODATCI ZA STVRDNJAVANJE MORTOVA

PRESIDIO SRA tekući je dodatak za stvrdnjavanje koji smanjuje hidraulično skupljanje mortova i injekcijskih smjesa i regulira iznutra isparavanje vode smjese (engl. „internal curing"), čime kontrolira pojavu pucanja i „curling". **PRESIDIO SRA** koji se upotrebljava u kombinaciji s mortovima za obnovu i injekcijskim smjesama iz linije FLUECO omogućuje dobivanje mortova s kompenziranim skupljanjem koji se stvrdnjavaju na zraku

PREDNOSTI

PRESIDIO SRA tekući je dodatak za stvrdnjavanje koji smanjuje hidraulično skupljanje mortova i injekcijskih smjesa. **PRESIDIO SRA** ima sljedeće prednosti:

- ✓ **Regulira isparavanje vode** za smjesu i potiče hidrataciju.
- ✓ Mehanizam **unutarnjeg stvrdnjavanja smanjuje higrometrijsko** skupljanje i omogućuje bolje stvrdnjavanje.
- ✓ Ograničava pojavu pucanja jamčeći veću trajnost rada.
- ✓ Upotrebljava se u kombinaciji s mortovima s kompenziranim skupljanjem iz linije FLUECO, omogućuje pojavu kontrastnog širenja čak i sa stvrdnjavanjem na zraku.
- ✓ **Smanjuje površinske napetosti vode** unutar poroznosti, smanjujući vjerojatnost nastanka pukotina uslijed skupljanja.

KOMPATIBILNOST

PRESIDIO SRA može se prikladno upotrebljavati za izradu mortova s kompenziranim skupljanjem i kontrastnim širenjem na zraku iz linije FLUECO: **FLUECO 55T, FLUECO 80T, FLUECO 80 T FIBER, FLUECO 80 C, FLUECO 80 C FLOWFIBER, FLUECO 80 C SFR.**

NAČIN UPOTREBE

DOZIRANJE

PRESIDIO SRA kao reduktor skupljanja dodaje se u smjesu u dozi od 1 % težine morta. U spremnik proizvoda **PRESIDIO SRA** od 20 kg moguće je dodati 80 vreća morta od 25 kg. Kada je temperatura između + 5 i + 10 °C moguće je dodati dozu komponente B manju od 1 % kako bi se izbjeglo pretjerano usporavanje vremena stvrdnjavanja proizvoda.

NANOŠENJE PROIZVODA

Miješajte nekoliko minuta u miješalici betona ili bolje u stroju za smjesu predgotovljenu smjesu i najmanje 80 % vode za smjesu. Za miješanje malih količina možete upotrijebiti bušilicu s lopaticom. Dodajte **PRESIDIO SRA** u preporučenim dozama, miješajući dok se ne dobije homogena smjesa bez grudica.

STVRDNJAVANJE BETONA

PRESIDIO SRA djeluje kao sredstvo za unutarnje samostvrdnjavanje. Kako bi se postigla najbolja radna obilježja proizvoda čak i u suhim klimatskim uvjetima ili na površinama izloženim prekomjernom vjetru ili zračenju, preporučuje se upotreba membrane PROBETON CURING N za stvrdnjavanje za nanošenje valjkom ili prskanjem bez zraka na mort.

© Autorska prava 2012. – Sva prava pridržana – Informacije koje su sadržane u ovom tehničkom listu na stvaran i istinit način odgovaraju našim najboljim trenutačnim saznanjima. – Ovisno o ispravnosti različnih faza postavljanja za koje ne snosimo odgovornost, može doći do varijacija. Naše je jamstvo stoga ograničeno na kvalitetu i stalnost isporučenog proizvoda prema samim indikacijama. Ovim se izdanjem poništavaju i zamjenjuju prethodna.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

PRESIDIO SRA

DRACO
LINIJA **RESTAURACIJA** i **ZAŠTITA**

PAKIRANJE I ČUVANJE

PRESIDIO SRA dostupan je u sljedećim pakiranjima:

- Spremnik od 20 kg
- Bačva od 200 kg
- Rezervoar od 1000 kg

Ako se proizvod nalazi u izvornom pakiranju i skladišti u zaštićenom području pri umjerenoj temperaturi, zadržava svoja obilježja u trajanju od godine dana.

OBILJEŽJA PROIZVODA

IZGLED	Tekućina
BOJA	Svijetlo
VOLUMNA MASA – ISO 758	1,03 kg/l ± 0,03
KLORIDI	nema
PAKIRANJA	Spremnik od 20 kg – bačva od 200 kg – rezervoar od 1000 kg
ČUVANJE	12 mjeseci – Zaštitite od zaleđivanja

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA

GLAVNO DJELOVANJE	Smanjenje hidrauličnog skupljanja
ŠTETNOST EEZ 88/379	Ne
ZAPALJIVOST	Ne
TARIFNI BROJ	3823/4000/0000/0
POTROŠNJA	1 % težine morta

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA

Tekući dodatak za stvrdnjavanje za predgotovljavanje mortova i injekcijskih smjesa za obnovu s kontroliranim skupljanjem iz linije FLUECO koja regulira stvrdnjavanje na zraku i smanjuje pojave skupljanja ograničavanjem pukotina kao što je PRESIDIO SRA društva Draco Italiana S.p.A. Dodatak je potrebno rabiti prema preporukama proizvođača, odnosno društva Draco Italiana S.p.A., koje na zahtjev pruža tehničku pomoć kvalificiranog osoblja.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu **www.draco-edilizia.it** i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora, niti na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili znanstvenih saznanja pa stoga nisu zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.

© Autorska prava 2012. – Sva prava pridržana – Informacije koje su sadržane u ovom tehničkom listu na stvaran i istinit način odgovaraju našim najboljim i trenutačnim saznanjima. – Ovisno o ispravnosti različnih faza postavljanja za koje ne snosimo odgovornost, može doći do varijacija. Naše je jamstvo stoga ograničeno na kvalitetu i stalnost isporučenog proizvoda prema samim indikacijama. Ovim se izdanjem poništavaju i zamjenjuju prethodna.