

PRESIDIO SRA

ADDITIVO STAGIONANTE INTERNO PER LA RIDUZIONE
DEL RITIRO IDRAULICO E IL CONTROLLO
DELLE MICROFESSURAZIONI

Specifico per l'utilizzo con le malte a ritiro compensato FLUECO



PRESIDIO SRA è un additivo stagionante liquido che riduce il ritiro idraulico di malte e betoncini e regola dall'interno l'evaporazione dell'acqua d'impasto (internal curing) controllando così i fenomeni fessurativi e il curling. **PRESIDIO SRA** utilizzato in abbinamento alle malte da ripristino e i betoncini della linea FLUECO permette di ottenere malte a ritiro compensato con maturazione in aria.

VANTAGGI

PRESIDIO SRA è un additivo stagionante liquido che riduce il ritiro idraulico di malte e betoncini. **PRESIDIO SRA** presenta i seguenti vantaggi:

- ✓ Regola l'evaporazione dell'acqua d'impasto e favorisce l'idratazione.
- ✓ Il meccanismo di **internal curing** riduce il ritiro igrometrico e permette una migliore stagionatura.
- ✓ Limita i fenomeni fessurativi assicurando maggiore durabilità all'opera.
- ✓ Utilizzato in abbinamento alle malte a ritiro compensato della linea FLUECO permette l'espressione del fenomeno di espansione contrastata anche con maturazione in aria.
- ✓ Riduce le tensioni superficiali dell'acqua all'interno delle porosità diminuendo la probabilità di fessurazioni da ritiro.



COMPATIBILITÀ

PRESIDIO SRA può essere opportunamente utilizzato per il confezionamento di malte a ritiro compensato ed espansione contrastata all'aria della linea FLUECO: **FLUECO 55T, FLUECO 80T, FLUECO 80 T FIBER, FLUECO 80 C, FLUECO 80 C FLOWFIBER, FLUECO 80 C SFR.**

MODALITÀ D'USO

DOSAGGIO

PRESIDIO SRA come riduttore di ritiro viene aggiunto nell'impasto nel dosaggio dello 0,1% sul peso della malta. Con una tanica di **PRESIDIO SRA** da 20 kg è possibile additivare 80 sacchi da 25 kg di malta. Quando la temperatura risulta essere compresa tra i +5 e i +10° C è possibile adottare un dosaggio di componente B inferiore all'1% per evitare di rallentare eccessivamente i tempi di indurimento del prodotto.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Mescolare per qualche minuto in betoniera o meglio nell'impastatrice il premiscelato e almeno l'80% dell'acqua d'impasto. Per miscelare piccoli quantitativi si può usare un trapano con frusta. Aggiungere **PRESIDIO SRA** nelle dosi consigliate mescolando fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

STAGIONATURA DEL CALCESTRUZZO

PRESIDIO SRA agisce da auto stagionante interno. Per ottimizzare le prestazioni del prodotto anche in presenza di climi secchi o superfici esposte a vento o irraggiamento eccessivi si raccomanda comunque l'utilizzo della membrana stagionante PROBETON CURING N da applicare a rullo o airless sulla malta.

CONFEZIONE E CONSERVAZIONE

PRESIDIO SRA è disponibile nelle seguenti confezioni:

- ▶ Tanica da 20 kg
- ▶ Fusto da 200 kg
- ▶ Cisternetta da 1000 kg

Il prodotto, nella confezione originale e conservato in ambiente protetto e temperato, mantiene le sue caratteristiche per un anno.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

ASPETTO	Liquido
COLORE	Chiaro
MASSA VOLUMICA - ISO 758	1,03 kg/l $\pm$ 0,03
CLORURI	Assenti
CONFEZIONI	Tanica da 20 kg - Fusto da 200 kg - Cisternetta da 1000 kg
CONSERVAZIONE	12 mesi – Teme il gelo

SPECIFICHE APPLICATIVE

AZIONE PRINCIPALE	Riduzione del ritiro idraulico
NOCIVITÀ CEE 88/379	No
INFIAMMABILITÀ	No
VOCE DOGANALE	3823/4000/0000/0
CONSUMO	1% sul peso della malta

VOCE DI CAPITOLATO



Additivo stagionante liquido per il confezionamento di malte e betoncini da ripristino a ritiro controllato della linea FLUECO che regola la maturazione in aria e riduce i fenomeni di ritiro limitando le fessurazioni tipo PRESIDIO SRA di Draco Italiana S.p.A. L'additivo dovrà essere impiegato secondo le raccomandazioni del produttore, Draco Italiana S.p.A., che presterà, a richiesta, assistenza tecnica con qualificato personale.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e/o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.