

PRIMER PS30

PRIMER POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT POUR
TRAITEMENTS DE CONSOLIDATION, PROTECTION ET
ANTIPOUSSIÈRE POUR LES SOLS ET LES STRUCTURES EN BÉTON



PRIMER PS30 est un produit monocomposant prêt à l'usage à base de résines polyuréthanes modifiées en phase solvant, avec d'excellentes caractéristiques de résistance chimiques et physiques. Le durcissement survient par polymérisation en présence d'humidité.

AVANTAGES

PRIMER PS30 est caractérisé par :

- ✓ adhérence élevée au support ; rendement élevé par m² de surface à recouvrir.
- ✓ Application facile et simple.
- ✓ Excellente résistance au contact avec les graisses animales, végétales, le sang, la bière, les détergents, les jus de fruit, les encres, le lait, le savon, le sucre, le vin, l'eau, etc.
- ✓ Résistance au lavage avec des solutions acides ou alcalines diluées.



CHAMPS D'APPLICATION

PRIMER PS30 imprégnant pour sols :

- ✓ Garages, ateliers mécaniques, box.
- ✓ Bâtiments préfabriqués, bureaux, salles de travail.
- ✓ Industries électriques et électroniques.
- ✓ Industries mécaniques de précision.
- ✓ Industries textiles, papeteries, magasins.
- ✓ Avec une saturation adaptée du support, il crée une barrière d'isolation de la vapeur sur les chapes intérieures.

MODE D'EMPLOI

PRIMER PS30 peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation sans air, en moyenne à raison de 100÷250 g/m² par couche, selon le degré de porosité du support qui doit être propre, compact et sec.

PRÉCAUTIONS

- ▶ Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection pendant le travail et pendant le nettoyage des équipements.
- ▶ Le produit est inflammable.

EMBALLAGES ET CONSERVATION

PRIMER PS30 est disponible en emballages de :

- pots de 1 kg
- pots de 5 kg
- pots de 10 kg
- pots de 20 kg

PRIMER PS30 contient des solvants et doit être stocké dans son emballage d'origine éloigné des flammes et des sources de chaleur. Le produit conserve ses caractéristiques pendant six mois.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ASPECT	Liquide
POIDS SPÉCIFIQUE	0,951 kg/l
COULEUR	Ambré
DÉLAI D'USINABILITÉ	3 heures à 20°C
DURCISSEMENT AU TOUCHER	Env. 1 heure
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION	10°C (H.R. > 40 % et < 90 %)
ADHÉRENCE AU BÉTON UNI EN 1542	1,5 MPa
RÉSINE	Prépolymère isocyanique à base MDI
SOLVANT	Mélange d'esters et xylol anhydre
RENDEMENT PAR COUCHE	100 ÷ 250 g/m ²
CONSERVATION	6 mois

Notes légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente fiche technique adopte les paramètres qui y sont indiqués avec les normes de référence relatives. Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour la partie du produit concernée et qu'elles ne sont pas dépassées en étant remplacées par les éditions suivantes. En cas de doute, il faudra vérifier la correspondance de la fiche avec celle en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'achat présent sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou après contact du service technique. Les conseils éventuels relatifs à l'utilisation des produits, fournis par notre personnel oralement ou par écrit, à la demande du Client ne constituent pas un obligation accessoire du contrat d'achat, et ne peuvent aucunement représenter une prestation contractuelle de notre part. Ils sont basés sur notre expérience et limités à l'état actuel des connaissances pratiques et/ou scientifiques ; ils ne sont donc pas contraignants ni exécutoires pour le Client ou l'applicateur. Le Client est tenu en particulier d'essayer nos produits pour vérifier leur aptitude selon le type d'application et d'emploi prévu et il reste le responsable exclusif des choix effectués.