
RAPIDBLOCK M

ADDITIVO ACCELERANTE PER MASSETTI AD ASCIUGATURA VELOCE

IDEALE PER L'UTILIZZO CON CAMION MISCELATORE



LINEA

PAVIMENTI

ADDITIVI SPECIFICI PER MASSETTI CIVILI

RAPIDBLOCK M è un additivo liquido pronto all'uso a base di composti di sintesi opportunamente modificati. Specifico per il confezionamento di sottofondi ad asciugatura veloce e rapida, **RAPIDBLOCK M** svolge un'azione accelerante dei tempi di presa, facilita una migliore compattazione del manufatto e consente una rapida asciugatura dei massetti. Ideale per l'utilizzo con camion miscelatore.

VANTAGGI

- ✓ **Riduzione dei tempi di produzione**: l'incremento della resistenza iniziale consente una rapida asciugatura dei massetti anticipando i tempi di posa dei pavimenti (ceramica, legno, moquettes ecc..). Impiegando RAPIDBLOCK M si dimezzano i tempi per il sollevamento e l'accatastamento dei blocchi.
- ✓ **Produzione invernale**: permette di produrre anche a basse temperature ambientali. Il rapido sviluppo delle resistenze meccaniche iniziali ed una omogenea distribuzione di microbolle d'aria nel calcestruzzo consentono un'ottima difesa contro il gelo.
- ✓ **Assenza di cloruri**: RAPIDBLOCK M non contiene cloruri, evitando il pericolo di corrosione delle eventuali armature o di efflorescenze indotte dal cloruro.
- ✓ **Riduzione degli scarti di produzione**: RAPIDBLOCK M conferisce un'ottimale coesione all'impasto, riducendo drasticamente la formazione di microfessure.



CAMPI D'IMPIEGO

BITUMFLEX COLOR è utilizzato per:

- ✓ realizzare sottofondi veloci e rapidi con camion miscelatore;
- ✓ realizzare con attrezzature mobili massetti a rapida asciugatura idonei per la posa di legno e materiali naturali;
- ✓ la produzione di sottofondi in sabbia e cemento a consistenza umida;
- ✓ la produzione di manufatti in calcestruzzo vibrocompresso quali: blocchi in cemento, massetti in calcestruzzo per pavimenti autobloccanti, ecc.

APPLICAZIONE

RAPIDBLOCK M può essere usato con tutti i tipi di cemento R 32.5 – R 42.5 anche pozzolanici.

RAPIDBLOCK M è pronto all'uso: i migliori risultati si ottengono aggiungendo il prodotto durante il ciclo di miscelazione contemporaneamente all'acqua d'impasto; normalmente occorrono 2÷4 kg di **RAPIDBLOCK M** ogni 100 kg di cemento. Se necessario è possibile aumentare il dosaggio di additivo fino a 10 kg ogni 100 kg di cemento ottenendo una maggiore accelerazione dei tempi di presa.

© Copyright 2012 - Tutti i diritti sono riservati - Le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori ed attuali conoscenze - In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • info@draco-edilizia.it

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE



RAPIDBLOCK M è confezionato in:

- Tanica da 25 kg
- Fusto da 250 kg
- Cisternetta da 1.250 kg

RAPIDBLOCK M se esposto a temperatura inferiore a 0°C dovrà essere riscaldato e rimescolato prima dell'impiego. Il prodotto nel suo imballo originale, immagazzinato a temperatura tra +5°C e +35°C a ha una durata di 12 mesi.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

ASPETTO	Liquido
COLORE	Marrone
PESO SPECIFICO	1,34 kg/l ca.
CONTENUTO DI ALCALI	< 1% in peso (Na_2O)
PH	2,5 - 3,2
DOSAGGIO	2÷4 kg per 100 kg di cemento
CONSERVAZIONE	12 mesi
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE	da +5°C a +35°C

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito **www.draco-edilizia.it**, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.

© Copyright 2012 - Tutti i diritti sono riservati - Le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori ed attuali conoscenze - In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • info@draco-edilizia.it