


RASOSAN TRASPIRANTE

RASANTE PREMISCELATO TRASPIRANTE A
BASE DI CALCE NATURALE PER LA FINITURA
DI INTONACI DEUMIDIFICANTI E TERMICI

Finitura superficiale dei sistemi SANOSAN e DACOTERM



RASOSAN TRASPIRANTE è un rasante premiscelato a base di leganti idraulici, aggregati minerali e calce naturale (NHL 3.5) caratterizzato da elevata traspirazione e di facile applicazione.

RASOSAN TRASPIRANTE è ideale come finitura dei sistemi di risanamento e coibentazione naturali DACOTERM e SANOSAN, dove conferisce un'eccellente resa estetica favorendo la naturale azione traspirante dei due intonaci.

VANTAGGI

RASOSAN TRASPIRANTE è particolarmente indicato per la finitura dei cicli di risanamento e deumidificazione delle murature umide realizzati con gli intonaci DACOTERM E SANOSAN ed è:

- ✓ **ALTAMENTE TRASPIRANTE:** **RASOSAN TRASPIRANTE** ha una struttura porosa che favorisce l'espulsione dell'umidità interstiziale.
- ✓ **ANTISALE:** **RASOSAN TRASPIRANTE** non contiene agenti reattivi con i solfati e ne evita la cristallizzazione.
- ✓ **A RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA:** **RASOSAN TRASPIRANTE** limita la penetrazione dell'acqua impedendo la formazione di condensa nelle macroporosità.
- ✓ **RAPIDA POSA IN OPERA E FACILE FINITURA:** la consistenza di **RASOSAN TRASPIRANTE** assicura ottima lavorabilità agevolando le operazioni di posa in opera e la finitura.
- ✓ **OTTIMA RESA ESTETICA:** **RASOSAN TRASPIRANTE** è applicabile sia su superfici esterne sia interne assicurando un'ottima finitura.
- ✓ **ANTIMUFFA:** **RASOSAN TRASPIRANTE** limita la formazione di muffe contribuendo alla salubrità degli ambienti.



CAMPI DI IMPIEGO

- ✓ Finitura ottimale per il sistema per il risanamento delle murature umide SANOSAN.
- ✓ Ideale come strato di finitura per il termointonaco traspirante naturale DACOTERM.
- ✓ Favorisce la naturale azione traspirante dei due intonaci e permette di regolarizzare le eventuali irregolarità superficiali.
- ✓ Applicazione su vecchi intonaci purché privi di pitture o rivestimenti.
- ✓ Applicabile su superfici interne ed esterne a finitura civile.

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- ▶ RASOSAN TRASPIRANTE deve essere miscelato per almeno 5 minuti con circa 6-6,6 l di acqua per sacco da 20 kg (pari al 33% circa sul peso del prodotto) fino ad ottenere un impasto omogeneo, cremoso e privo di grumi. Applicare il prodotto entro 30 minuti dalla miscelazione. Utilizzare un miscelatore a basso numero di giri che permette di limitare l'inglobamento d'aria nell'impasto. Verificare che non vi siano dei residui di prodotto sulle pareti e sul fondo del contenitore. Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto, rimescolare nel medesimo contenitore e successivamente procedere all'applicazione entro 30 minuti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- ▶ Il supporto deve essere preventivamente pulito con acqua rimuovendo le parti incoerenti, i residui e le polveri, per non compromettere l'adesione.
- ▶ Evitare che in superficie vi sia ristagno di acqua (saturato a superficie asciutta). Se lo strato di intonaco sottostante è stato posto in opera da poche ore, attendere che sia ultimata la fase di presa.

APPLICAZIONE

- ▶ è consigliato effettuare la posa in opera di RASOSAN TRASPIRANTE dopo almeno 14 gg dall'applicazione degli intonaci DACOTERM e SANOSAN.
- ▶ RASOSAN TRASPIRANTE è applicabile manualmente con spatola liscia o frattazzo realizzando spessori massimi di circa 3 mm. Prima della posa bagnare il supporto. Posare la finitura in due mani a distanza di 24 ore, incrociandole e finire con frattazzo di spugna. In presenza di elevate temperature o prolungata esposizione a sole o forte vento è buona norma mantenere la superficie umida nebulizzando acqua, una volta completata la presa.

PRECAUZIONI

- ▶ Proteggere dalla pioggia durante le prime 24 ore dalla posa.
- ▶ Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a +35°C
- ▶ Adottare le idonee procedure di stagionatura in base alle condizioni termo-igrometriche ambientali.
- ▶ Non applicare su vecchi rivestimenti o pitture.
- ▶ Rispettare il rapporto di miscelazione indicato e non utilizzare il contenuto di sacchi aperti o danneggiati.
- ▶ Non applicare su intonaci contenenti gesso o anidrite.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

RASOSAN TRASPIRANTE è confezionato in sacchi da 20 kg.

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

ASPETTO E COLORE	Polvere grigio/beige
MASSA VOLUMICA APPARENTE	1,3 g/cm ³
CONFEZIONI	sacco da 20 kg
CONSERVAZIONE	12 mesi

SPECIFICHE APPLICATIVE 20°C - 50% U.R.

Colore dell'impasto	beige
Acqua d'impasto	6-6,6 l (30-33% in peso)
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C
Pot life	circa 1 ora
Spessore massimo per strato	3 mm
Tempo di attesa prima della frattazzatura	20 min
Tempo di stagionatura per la successiva tinteggiatura	10 gg circa e comunque a supporto asciutto
Consumo per mm	ca. 1,2 kg/m ²
Consumo minimo consigliato	2,4-3 kg/m ²

VOCE DI CAPITOLATO



Tipo di intervento

Rasatura di superfici di intonaco nei cicli di applicazione del termointonaco traspirante fonoassorbente tipo DACOTERM EVOLUTION o degli intonaci deumidificanti della linea SANOSAN.

Specifica tecnica

Applicazione, dopo accurata bagnatura del supporto, di rasante premiscelato a base di calce naturale tipo RASOSAN TRASPIRANTE, in ragione di 1,2 kg/m² per mm di spessore.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI MALTA MONOSTRATO PER INTONACI ESTERNI (OC)

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE	METODO DI PROVA	REQUISITI IN ACCORDO A EN 998-1	PRESTAZIONI PRODOTTO
RESISTENZA A COMPRESSIONE	EN 1015-11	da CS I a CS IV	Categoria CS II
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ	EN 1015-18	da W 1 a W 2	W 2
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	EN 1015-19	≤ Valore dichiarato	<15 μ
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA DOPO CICLI DI GELO/DISGELO	EN 1015-21	≤ 1 ml/cm ² dopo 48 h	< 1 ml/cm ² dopo 48 h
ADESIONE DOPO I CICLI DI ESPOSIZIONE ALLE INTEMPERIE	EN 1015-12	Valore dichiarato e modo di rottura (FP)	> 0,5 N/mm ² Frattura tipo B
CONDUCIBILITÀ TERMICA	EN 1745 prospetto A.12	Valore tabulato	0,35 W/mK
REAZIONE AL FUOCO	EN 13501-1	Euroclasse A1	A1