

# SANOFARBE RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO SILOSSANICO ALTAMENTE  
TRASPIRANTE, IDROREPELENTE, PROTETTIVO

**DRACO**

LINEA

**RISANAMENTO  
E BIOEDILIZIA**

RIVESTIMENTI E  
PITTURE TRASPIRANTI E  
IDROREPELLENTI PER  
LA PROTEZIONE  
DI INTONACI  
DEUMIDIFICANTI



**SANOFARBE RIVESTIMENTO** è un prodotto silossanico a base di resine acriliche e siliconiche, specifico per la protezione e la decorazione di murature esterne sia di nuova costruzione sia per il recupero di edifici di interesse storico-artistico. Assicura un rivestimento uniforme e compatto ad alto potere traspirante, elevata adesione al supporto e idrorepellente. **SANOFARBE RIVESTIMENTO** è disponibile nelle versioni a grana fine (diam. massimo inerte 1,2 mm) o media (diam. massimo inerte 1,5 mm) ed è indicato per interventi su intonaci **SANOSAN** e **DACOTERM**.

## VANTAGGI

**SANOFARBE RIVESTIMENTO** assicura:

- ✓ Un rivestimento altamente protettivo
- ✓ Ottima adesione al supporto
- ✓ Massima traspirazione
- ✓ Pigmenti minerali
- ✓ Idrorepellenza della superficie
- ✓ Facilità applicativa



## CAMPI DI IMPIEGO

**SANOFARBE RIVESTIMENTO** è utilizzato per la protezione e decorazione di superfici esterne sia su nuove costruzioni che per il recupero di edifici di interesse storico.

Idoneo su supporti quali:

- ✓ intonaci nuovi (calce-cemento)
- ✓ pietre naturali;
- ✓ calcestruzzo;
- ✓ vecchi intonaci a calce-cemento purché ben portanti;
- ✓ Specifico per interventi su intonaci Sanosan e Dacoterm.

## MODALITÀ D'USO

### PULIZIA DEL SUPPORTO

- ▶ Le superfici da trattare dovranno presentarsi pulite, esenti da polvere o sporco; nel caso provvedere mediante spazzolatura meccanica o lavaggio con acqua in pressione.
- ▶ Prima dell'applicazione i supporti devono essere comunque ben asciutti e stagionati.
- ▶ Sia con nuovi intonaci ma soprattutto nel caso di vecchi supporti "sfarinati" o particolarmente assorbenti o ad assorbenza differenziata è necessaria l'applicazione di una prima mano di SANOFARBE PRIMER in grado, uniformando gli assorbenti, di garantire l'omogeneità della successiva "cromia" di finitura. SANOFARBE PRIMER migliora inoltre il grado di aggancio al supporto.

## APPLICAZIONE

Applicare SANOFARBE PRIMER con cura, trattando uniformemente tutte le superfici.

Dopo almeno 24 ore provvedere alla stesura di **SANOFARBE RIVESTIMENTO** dopo averlo precedentemente mescolato con trapano a basso numero di giri. **SANOFARBE RIVESTIMENTO** va steso uniformemente, a basso spessore con spatola in acciaio e poi rifinito con movimenti circolari utilizzando un frattone in plastica.

## CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

**SANOFARBE RIVESTIMENTO** è confezionato in fustini da 25 kg.

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.



## PRECAUZIONI

Applicare SANOFARBE RIVESTIMENTO con temperatura compresa tra +5°C e 35°C e con umidità relativa possibilmente inferiore al 75%.

Non applicare in presenza di pioggia e/o fumi e/o polvere.

Su superfici esterne provvedere alle giunzioni in corrispondenza dei giunti e/o dei pluviali. Utilizzare un unico lotto di produzione per singolo intervento.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

GRANULOMETRIA	GRANA FINE: diam max 1,2 mm - GRANA MEDIA: diam max 1,5 mm
PESO SPECIFICO	1,8 kg/l
PH	7,5
TEMPO DI ESSICAZIONE	6-8 ore
CONFEZIONI	Fustino da 25 kg
COLORI	Consultare cartella colori
CONSUMI	Grana fine: 2 kg/m <sup>2</sup> per mano Grana media: 3 kg/m <sup>2</sup> per mano

## VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e rivestimento altamente protettivo, a elevato potere traspirante ed idrorepellente, di facciate e superfici esterne mediante applicazione di Sanofarbe Primer e del rivestimento finale a spessore avente qualità e caratteristiche non inferiori a SANOFARBE RIVESTIMENTO di **Draco Italiana S.p.A.** Il prodotto verrà applicato con spatola in acciaio e rifinito con frattazzo in plastica per garantire una finitura "frattazzata fine". Le istruzioni e gli accorgimenti da adottare dovranno essere conformi alle raccomandazioni date dal produttore **Draco Italiana S.p.A.**