

SANOSAN LEGANTE

VEZIVO ZA MORTOVE ZA ŽBUKE ZA ODVLAŽIVANJE
ZA SANACIJU VLAŽNIH ZIDOVA



DRACO

LINIJA

**RENOVACIJE I
BIOARHITEKTURA**

VEZIVA I PREDGOTOVLJENE
SMJESE ZA ŽBUKE ZA
ODVLAŽIVANJE



SANOSAN LEGANTE vezivo je posebno namijenjeno izvođenju iznimno prozračnih makroporoznih žbuka za odvlaživanje za sanaciju vlažnih zidova. **SANOSAN LEGANTE** prilagođava se različitim termohigrometrijskim uvjetima okoline i idealan je za sve vrste zidanih, kamenih ili konstrukcija od kamena pršince koje su podložne kapilarnoj vlazi, intersticijskoj vlazi, mrljama od soli i kondenzaciji.

PREDNOSTI

SANOSAN LEGANTE vezivo je namijenjeno za izvođenje mortova za odvlaživanje žbuke. Specifična su obilježja proizvoda:

- ✓ **TAKOĐER SE NANOSI NA VLAŽNE ZIDOVE:** učinkovito djeluje i na zidovima izloženim visokim koncentracijama vlage.
- ✓ **SMANJUJE INTERSTICIJSKU VLAGU** koja je uzrok smanjene izolacije zidova.
- ✓ **POVEĆANA OTPORNOST NA AGRESIVNA SREDSTVA:** sulfati, onečišćena voda, nečistoće.
- ✓ **SMANJENO UPIJANJE VODE:** ograničava prodiranje vode sprečavajući stvaranje kondenzacije u makroporoznostima.
- ✓ **PROTIV SOLI:** djeluje na kontrolu slanosti zida.
- ✓ **BRZO POSTAVLJANJE I JEDNOSTAVNO NANOŠENJE ZAVRŠNOG PREMAZA:** konzistencija proizvoda **SANOSAN LEGANTE** jamči odličnu obradivost, olakšavajući postavljanje u uporabu i nanošenje završnog premaza.



PODRUČJA PRIMJENE

SANOSAN LEGANTE idealan je za izvođenje žbuka za odvlaživanje i prozračnih žbuka za sljedeće namjene:

- ✓ sanacija zidova podložnih kapilarnoj vlazi i mrljama od soli
- ✓ izvođenje prozračnih odvlaživačkih žbuka u konstrukcijama izloženim kondenzaciji i kapilarnoj vlazi i
- ✓ sanacija propalih žbuka zidanih, kamenih ili konstrukcija od kamena pršince.



NAČIN UPORABE

ČIŠĆENJE PODLOGE

- ▶ Uklonite žbuku s površine koja se sanira, temeljito je očistite na suho i obradite je stabilizatorom SANOSAL slanosti (pogledajte tehnički list proizvoda).
- ▶ Izvedite grubi mort po mogućnosti uporabom proizvoda **SANOSAN LEGANTE** s omjerom težine vezivo : pijesak 1 : 3. Taj se grubi mort mora se nanijeti vrlo otvoreno i upotrebom pijeska granulacije 2,5 – 3,0 mm i u debljini koja odgovara vrsti površine koja se obrađuje. Nakon što se grubi mort stvrdne ili sljedeći dan, stvara se žbuka za odvlaživanje. Pomiješajte 1 težinski dio proizvoda **SANOSAN LEGANTE** i 3 težinska dijela pijeska s 19/20 % vode. Upotrebljavajte čisti pijesak s maksimalnom granulacijom od 3 mm.
- ▶ Optimalna debljina za postizanje pravilnog odvlaživanja otprilike je 2 cm. Završno obradite proizvodom RASOSAN TRASPIRANTE, masom za poravnavanje na bazi vapna za žbuke za odvlaživanje. Upotrijebite SANOFARBE PITTURA ili RIVESTIMENTO kao završnu boju.

MJERE OPREZA

- ▶ Proizvod se ne smije nanositi pri temperaturama nižim od 5 °C.
- ▶ Tijekom hladnih dana radite na suncu i ne nanosite u kasnim poslijepodnevним satima ili kada se očekuje pad temperature ispod 5 °C u sljedeća 24 sata.
- ▶ Tijekom vrućih i/ili vjetrovitih dana žbuku treba održavati vlažnom, barem prva 24 h.
- ▶ Ne upotrebljavajte morski pijesak ili pijesak iz pješčanika s visokim udjelom soli.

POTROŠNJA

Potrošnja proizvoda **SANOSAN LEGANTE** otprilike je 4 – 5 kg/m² po cm debljine. Treba postići debljinu od najmanje 2 cm.

PAKIRANJA I ČUVANJE

SANOSAN LEGANTE pakira se u vrećama od 20 kg.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.



OBILJEŽJA PROIZVODA

IZGLED	Prašina
BOJA	siva
PAKIRANJA	vreća od 20 kg

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA (OMJER VEZIVO – PIJESAK maks. 3 mm 1 : 3)

BOJA SMJESE	Siva
KONZISTENCIJA (EN 1015-3)	180 mm
MIN. DEBLJINA PREPORUČENA	pribl. 2 cm
PRIVIDNA VOLUMNA MASA SVJEŽEG MORTA (EN 1015-6)	~ 1800 kg/m ³
DOPUŠTENA TEMPERATURA NANOŠENJA	od +5 °C do +35 °C
VRIJEME OBRADIVOSTI SVJEŽEG MORTA (EN 1015-9)	~ 60 min.

RADNA OBILJEŽJA (VODA ZA SMJESU ~ 19/20 %) (OMJER VEZIVO – PIJESAK maks. 3 mm 1 : 3)

RADNO OBILJEŽJE	METODA ISPITIVANJA	SVOJSTVA PROIZVODA
TOPLINSKA VODLJIVOST ($\lambda_{10, \text{SUHO}}$) (W/mK)	EN 1745 tablična vrijednost	0,83
REAKCIJA NA POŽAR	EN 13501-1	Razred A1

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA



Dobava i puštanje u uporabu makroporozne žbuke izvedene vezivom vrste SANOSAN LEGANTE uz odvlaživanje. Žbuka se pušta u uporabu nakon odgovarajuće pripreme podloge i nakon nanošenja stabilizatora slanosti vrste SANOSAL i ima debljinu od najmanje 2 cm. Završni se premaz izvodi proizvodom RASOSAN TRASPIRANTE, nakon čega slijedi nanošenje prozračne boje vrste SANOFARBE PITTURA ili RIVESTIMENTO. Upute i mjere opreza koje je potrebno usvojiti moraju biti u skladu s preporukama proizvođača tj. društva **Draco Italiana S.p.A.**