

SEAL-X XP

SIGILLANTE A BASE DI POLIMERI ATTIVI

DRACO

LINEA

IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE
DI STRUTTURE IN CLS
ANCHE SOTTOQUOTA



SEAL-X XP è un mastice spatolabile da utilizzare in abbinamento alle membrane impermeabilizzanti idroattive VOLTEX DS CR e ULTRASEAL XP, quale prodotto complementare alla posa per la preparazione, la regolarizzazione di superfici e la rifinitura superficiale. Mediante l'utilizzo della tecnologia idrofila a base di polimeri XP, **SEAL-X XP** espande a contatto con l'acqua e crea una barriera a tenuta idraulica sia in condizioni di acqua dolce che in condizioni di acqua ad elevata salinità. **SEAL-X XP** ha la consistenza di una pasta densa, è facile da applicare a spatola o cazzuola e aderisce tenacemente alla maggior parte dei materiali di costruzione. **SEAL-X XP** è stato formulato per essere utilizzato su calcestruzzo, su muratura e sulla maggior parte delle superfici metalliche.

VANTAGGI

SEAL-X XP è uno stucco idroespandibile a base di polimeri idroattivi.

Le caratteristiche specifiche del prodotto sono:

- ✓ **SICUREZZA NEI PUNTI CRITICI:** l'elevato potere adesivo e idro-espansivo di SEAL-X XP garantiscono la massima tenuta anche nei punti di maggiore discontinuità.
- ✓ **STABILITÀ CHIMICA:** la capacità di espansione è garantita anche in presenza di agenti contaminanti, elettroliti e composti organici disciolti in acqua.
- ✓ **SEMPLICE DA APPLICARE:** la consistenza morbida rende l'applicazione di SEAL X-XP facile e veloce a spatola o cazzuola.



IDEALE PER

- ✓ Sigillatura, mediante stuccatura, di corpi passanti, quali tubazioni, ferri d'armatura, pilastri, elementi di collegamento, platee e spiccati in elevazione e relativi giunti di controllo/costruzione.
- ✓ Stuccatura di irregolarità nel supporto preliminari all'applicazione delle membrane VOLTEX DS CR e ULTRASEAL XP.
- ✓ Sigillatura di rinforzo in corrispondenza dei sormonti delle membrane o riempimento di spigoli, angoli e raccordi tra superfici orizzontali e verticali, difficilmente "fasciabili" dalle guaine.

MODALITÀ D'USO

- ▶ Pulire accuratamente la superficie da trattare: eliminare parti incoerenti, polvere, grasso, ruggine, olio, agenti corrosivi o altri contaminanti; le superfici devono essere asciutte e prive di sporco; **SEAL-X XP** può essere applicato su superfici di calcestruzzo strutturale subito dopo la rimozione delle casseforme.
- ▶ **SEAL-X XP** deve essere applicato immediatamente prima di installare la membrana impermeabilizzante; applicare uno strato di **SEAL-X XP** realizzando uno spessore minimo di 6 mm. **SEAL-X XP** deve essere applicato quando la temperatura dell'ambiente e della superficie siano pari o superiori a -4°C. **SEAL-X XP** una volta applicato non deve essere lasciato esposto per un periodo di tempo prolungato prima del confinamento.
- ▶ Attorno ai corpi passanti lo strato di **SEAL-X XP** deve avere uno spessore di almeno 19 mm ed essere continuo. Lo strato di **SEAL-X XP** deve coprire interamente anche le superfici del supporto esposte, se presenti, ed estendersi fino a coprire anche la membrana impermeabilizzante. Completare la rifinitura del corpo passante applicando uno strato di 36 mm di **SEAL-X XP** sull'elemento stesso realizzando uno spessore di almeno 6 mm.

Rev. 11-20 / Pag. 01/2

PARTNER ESCLUSIVO

CETCO
www.cetco.com

Manufactured by CETCO - CETCO POLAND,
CETCO Sp z o.o. SKA | Korpele 13A-Strefa |
Szczytno | 12-100 | Poland

DRACO Italiana SpA • www.draco-edilizia.it
via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milano) • Italy
t. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

DRACO
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

SEAL-X XP è disponibile in:

- Fustini da 15 kg

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto, in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme, e a temperatura non inferiore ai +10°C, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi. Conservare sopra i +15°C prima dell'applicazione.

AVVERTENZE

- ▶ Non utilizzare SEAL-X XP su polistirene estruso (EPS).
- ▶ Utilizzare soltanto in applicazioni che consentono un confinamento appropriato.
- ▶ I terreni di riporto devono essere compattati almeno all'85% secondo prova Proctor modificata.
- ▶ SEAL-X XP non è un sigillante per giunti di dilatazione.
- ▶ Gli operatori devono indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezione per gli occhi.
- ▶ Evitare il contatto con gli occhi e con la cute, specialmente con ferite aperte.
- ▶ In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente.
- ▶ Non ingerire. Consultare la scheda di sicurezza per ulteriori avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.