

MATERICA POOL S

Fornitura e posa di rivestimento materico continuo, senza fughe, con elevata adesione al supporto e impermeabilizzante per la realizzazione di una superficie con texture materica, piacevole al tatto e di facile pulizia ideale per piscine, tipo Sistema MATERICA POOL S di DRACO Italiana SpA. Il sistema assicura un risultato inalterato nel tempo e una perfetta impermeabilità anche in presenza di supporti microfessurati. Flessibile e resistente, è ideale sia per piscine di nuova realizzazione sia per il ripristino di vecchi rivestimenti deteriorati. Sistema MATERICA POOL S è indicato anche per il rivestimento di piscine ad acqua salata.

Il ciclo applicativo seguirà un'accurata preparazione della superficie. Il supporto dovrà avere adeguate resistenze meccaniche e l'umidità non dovrà superare il 10% ca. Valutare accuratamente la qualità e le condizioni del supporto, l'esposizione, la presenza o meno di barriera al vapore e l'eventuale sistema di impermeabilizzazione. Il supporto dovrà essere coeso, compatto, e non presentare parti incoerenti e sfarinanti. Verificare che il supporto sia privo di ristagni d'acqua. MATERICA POOL S non può essere applicato sopra altri microcementi per piscine.

Il Sistema MATERICA POOL S è realizzato seguendo il ciclo applicativo che prevede:

1. Applicazione a rullo, su supporto sano e perfettamente pulito, di un formulato a base di resine modificate in dispersione acquosa, tipo MATERICA POOL P S di DRACO Italiana SpA, ideale quale aggrappante per incrementare l'adesione dei successivi rivestimenti. Si consiglia l'applicazione a temperature non inferiori a +10°C. Applicazione in ragione di 0,10 ÷ 0,15 kg/m² circa in una mano in funzione delle condizioni del supporto. Su superfici particolarmente assorbenti applicare MATERICA POOL P S in 2 mani.
2. Procedere all'applicazione di malta cementizia la cui speciale formulazione garantisce un'eccezionale adesione su supporti anche umidi, tipo MATERICA POOL FONDO S di DRACO Italiana SpA, con elevate caratteristiche meccaniche, di resistenza chimica e all'abrasione. MATERICA POOL FONDO S dovrà essere applicato prima della completa asciugatura di MATERICA POOL P S. L'applicazione avviene a spatola in ragione di 5,32 kg/m² di MATERICA POOL P S circa in 2 mani, sia in verticale sia in orizzontale, e aderisce perfettamente al supporto, risultando inoltre impermeabile anche in controspinta.
3. Dopo aver applicato la prima mano di MATERICA POOL FONDO S e lasciare asciugare. Il tempo di asciugatura dipenderà dalle condizioni atmosferiche. Applicare la seconda mano di MATERICA POOL FONDO S e lasciare asciugare per lo stesso tempo della prima mano.
4. Applicare la malta cementizia per il rivestimento continuo di vasche e piscine, tipo MATERICA POOL SURFACE S di DRACO Italiana SpA, in ragione di 3,94 kg/m² di MATERICA POOL P S circa in due mani. MATERICA POOL SURFACE S garantisce un'eccezionale adesione, resistenza all'abrasione, all'aggressione chimica risultando inoltre impermeabile anche in controspinta. Inoltre può essere applicata anche in esterno in presenza di climi freddi, pioggia, cicli di gelo e disgelo.
5. Infine, applicare un'emulsione a base acqua per il trattamento finale protettivo, tipo MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S di DRACO Italiana SpA, in grado di consolidare i rivestimenti microcementizi, non ingiallisce e migliora le caratteristiche del rivestimento conferendo una maggior resistenza all'aggressione chimica e ai raggi UV. Applicato a rullo in ragione di 0,12 l/m² in 2 mani, coprendo completamente tutta la superficie e poi lasciare asciugare.



La resa del ciclo applicativo è indicativa e varia in funzione del tipo di supporto e delle condizioni ambientali. A una temperatura compresa tra 15 e i 25°C, umidità relativa del 50% circa e supporto compatto e adeguatamente preparato i consumi indicativi per singolo prodotto.