

MAGINET

Fornitura e posa in opera di rete di rinforzo alcali-resistente in fibra di vetro certificata ETAG 004, tipo MAGINET di DRACO Italiana SpA, per l'armatura di protezioni impermeabili, membrane anti-frattura e rasature cementizie

La rete dovrà essere adagiata sul primo strato fresco di materiale da rinforzare e successivamente, dopo l'asciugatura di tale mano, andrà rivestita con una seconda mano di prodotto. Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per una larghezza di 5-10 cm.

La rete dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Composizione della fibra: Fibra di vetro (E-Glas) e poliestere
- Peso: 60 g/m² ca.
- Dimensioni delle maglie: 1,2 mm x 1,2 mm ca.
- Resistenza a trazione longitudinale: ca. 800N/5 cm
- Resistenza a trazione trasversale: ca. 550 N/5 cm