

MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S

RESINA IN EMULSIONE ACQUOSA
TRASPARENTE PROTETTIVA

Protezione finale impermeabile resistente ai raggi UV



MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S è un'emulsione sigillante monocomponente a base d'acqua per il trattamento finale protettivo del Sistema **MATERICA POOL**. **MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S** non ingiallisce e consolida i rivestimenti, migliorandone le caratteristiche in termini di resistenza all'aggressione chimica e ai raggi UV. **MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S** è un formulato a base di copolimeri acrilici in emulsione, stabili in ambiente umido.



VANTAGGI

Le caratteristiche specifiche del prodotto sono:

- ✓ **Impermeabilità** all'acqua, oli, benzina, kerosene.
- ✓ **Non infiammabile**.
- ✓ **Resistenza agli agenti atmosferici** anche in ambienti industriali.
- ✓ **Resistenza chimica, agli agenti ossidanti e disinfettanti**.
- ✓ **Migliore resistenza meccanica, all'usura e all'invecchiamento**.
- ✓ **Antipolvere**: agevola le operazioni di pulizia.
- ✓ **Facilità di posa in opera**.
- ✓ **Elevata adesione**.
- ✓ **Basso impatto ambientale**: come richiesto dalle norme vigenti in materia di emissioni atmosferiche.



CAMPI D'IMPIEGO

MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S è ideale per:

- ✓ La protezione finale impermeabile del Sistema **MATERICA POOL**.
- ✓ Migliorare le caratteristiche del rivestimento conferendo una maggior resistenza all'aggressione chimica e ai raggi UV.
- ✓ Rendere più facile la pulizia delle superfici trattate.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare **MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S** è indispensabile controllare che la superficie sia asciutta e priva di polvere. A seconda delle condizioni atmosferiche e della ventilazione dell'area, sarà necessario attendere almeno 24 ore prima di applicare il protettivo, sulla finitura **MATERICA POOL SURFACE S**.

MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S



MODALITÀ D'USO

Agitare vigorosamente il contenitore per omogeneizzare il contenuto prima dell'uso. **MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S** deve essere applicato a distanza di almeno 24 ore dall'applicazione della finitura **MATERICA POOL SURFACE S**. **MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S** deve essere applicato con rullo in microfibra a pelo corto in 2 mani, distanziate da 4 a 8 ore tra una mano e l'altra, con un **consumo complessivo di circa 0,12 l/m²**. **Incrociare il verso della posa per rendere omogenea la distribuzione del prodotto.**

È determinante, per un aspetto omogeneo, incrociare le mani e soprattutto distribuire bene sulla superficie lo stesso spessore, evitando i ristagni di prodotto. Il prodotto è pronto all'uso.

Se il sigillante viene applicato e piove entro 7 giorni, ciò causerà la macchiatura del sigillante. Deve essere asciugato, carteggiato e riverniciato.

PRECAUZIONI

- ▶ In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua per 15 minuti.
- ▶ In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
- ▶ Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.
- ▶ Si raccomanda di rispettare le seguenti misure: buona ventilazione, occhiali di protezione per evitare gli schizzi, guanti di gomma.
- ▶ I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi chiudere il coperchio dopo ogni uso. La temperatura di applicazione deve essere compresa fra +10°C e +30°C. Questo prodotto non è tossico, pericoloso o infiammabile in condizioni normali di manipolazione.
- ▶ Questo prodotto non contiene alcuna sostanza nociva che debba prevedere, secondo la vigente normativa, misure aggiuntive a quelle previste in etichetta.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S è disponibile in:

- ▶ Tanica da 5 lt.

Nell'imballo originale e correttamente stoccato al coperto in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta del sole. Il prodotto conserva le sue caratteristiche per un anno se correttamente conservato.



ACCORGIMENTI IN PRESENZA DI CLIMI CALDI

- ▶ Conservare **MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S** in luogo fresco e all'ombra;
- ▶ eseguire i lavori nelle ore più temperate della giornata;
- ▶ non operare con temperature ambiente oltre i +30°C.



ACCORGIMENTI IN PRESENZA DI CLIMI FREDDI

- ▶ Conservare **MATERICA POOL PROTETTIVO MONO S** in ambiente riparato dal gelo e possibilmente caldo, per favorirne la polimerizzazione;
- ▶ non posare in opera il prodotto con temperature inferiori a +10°C;
- ▶ se possibile iniziare i lavori nelle ore più calde.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

ASPETTO E COLORE	Liquido lattiginoso
DENSITÀ A 20°C	1 ± 0,01 g/mL
VISCOSITÀ	10-11 s (Copa Ford 4)
CONSERVAZIONE	12 mesi
PH	6,5 - 7,5
SOLIDI	16,5 %
CONFEZIONI	Tanica da 5 lt

SPECIFICHE APPLICATIVE

INDURIMENTO AL TATTO	Ca. 45 minuti
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	4-8 ore
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Da +10°C a +30°C
CONSUMO CONSIGLIATO	0,12 l/m ² in 2 mani

I tempi variano in funzione della temperatura del supporto e delle condizioni termo-igrometriche ambientali.

I valori specificati in tabella sono indicativi e calcolati a una temperatura di 20°C e umidità relativa del 65%.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.